AQUALYS VELOURS

Peinture veloutée à base de copolymère acrylique en émulsion

EAU

EU ECOLABEL : FR/044/014

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DESTINATION

Peinture de décoration pour travaux neuf et de décoration des murs et plafonds des pièces sèches.

PROPRIETES

Bon pouvoir garnissant et couvrant
Très grande facilité d'application
Belle blancheur
Abrasion humide classe 1 (NF EN 13300)
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: velouté pommelé fin
Masse volumique	: 1.53+/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 61+/- 2% en volume: 40+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 85°	: 10 - 15 %
Rendement	: 10 à 12 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: Sec : 1 à 2 h Recouvrable : 6 h
Teintes	: blanc et teintes pastel
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

AQUALYS VELOURS

Peinture veloutée à base de copolymère acrylique en émulsion

INTÉRIEUR

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.
Les supports non peints seront préalablement imprimés.
L'ajout d'une dose d'IKAR ADDITIF PF est préconisée pour la mise en peinture des pièces humides.
Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ..) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche blanche ou gris moyen en fonction de la teinte de la finition désirée.
Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	:	DTU 59.1 Brosse, Airless : Dilution 0 - 3% Rouleau : Méché Antigoutte - Polyamide tissé 14mm (L'outil parfait) Dilution : Prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel	:	Eau
Diluant	:	Eau

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
enduit au mortier de liant hydraulique, enduit de peinture, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes	AQUALYS PRIMAIRE	2 couches d'AQUALYS VELOURS
plâtre	IKARPRIM AQUASOFT PRIMAIRE	

CONDITIONNEMENT

15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité

Maestria PEINTURES & SYSTÈMES
Laboratoire Recherche & Développement - Usine - Administration
Z.I. -1, rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Tél. 05 61 67 97 40 - Fax : 05 61 67 05 47
Contact : accueil@maestria.fr - Site internet : www.maestria.fr

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.