



Version 7

BIONYL SATIN

Peinture satinée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse

















DESTINATION

Intérieur : Particulièrement adapté pour les grandes surfaces à peindre (murs de parking,

locaux commerciaux,...).

Extérieur : Application possible sur façade abritée (préaux, etc..)

PROPRIETES

Bon pouvoir garnissant et opacifiant.

Blanc impeccable, non jaunissant même à l'obscurité.

Perméable à la vapeur d'eau.

Très grand facilité d'application, rapidité de séchage et de recouvrement.

Très grande facilité de nettoyage du matériel.

Résistance à l'abrasion humide classe 2 norme NF EN 13300 février 2002.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : liquide onctueux

Aspect du film : satin

Masse volumique : 1.29 +/- 0,05 Kg/l **Extrait sec** : en poids: 53 +/- 2%

Extrait sec : en poids: 53 +/- 2% en volume: 40 +/- 2% COV (directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l

(2010).

Ce produit contient au maximum 15 g/lde COV

Point éclair : Non concerné Brillant Spéculaire à 60° : $10 \pm 2 \%$

Rendement : 8 à 11 m²/l selon la nature des fonds et le mode

d'application.

Séchage (20°C - 65%HR) : Sec : 1 à 2 h

Recouvrable: 6 h

Teintes : blanc et teintes pastel du nuancier Peintures Maestria
Stockage : 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des

fortes chaleurs









BIONYL SATIN

Peinture satinée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse



PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

S'applique dans les locaux soumis à une aération appropriée, sur surfaces verticales.

Pour les applications en extérieur et locaux soumis à un fort taux d'humidité, l'ajout d'IKAR ADDITIF PF est conseillé. Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application : DTU 59.1

Matériel d'application : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.

Nettoyage du matériel : Eau Diluant : Eau

Dilution : Brosse (0 à 5 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 5 %), Airless (0 à 10 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
plaques de plâtre à épiderme	IMPRESSION PLACO	1 à 2 couches de BIONYL SATIN selon la finition
cartonné, anciennes peintures	BIONYL SATIN dilué à 5%	désirée
adhérentes, enduit de lissage		
plâtre	IKARPRIM	
béton, enduit au mortier de liant	IKARFIX O	
hydraulique,	IKARFIX S	

CONDITIONNEMENT

15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité



