

DECOSILANE



Peinture de décoration mate à base de copolymère acrylique et siloxane en phase aqueuse.

DESTINATION

Peinture de décoration d'aspect mat profond pour travaux neufs et de rénovation des murs et plafonds des pièces sèches

PROPRIETES

Mat profond masquant les défaut de surface
Grande blancheur
Fort pouvoir opacifiant
Grande facilité d'application
Rapidité de recouvrement (application possible frais dans frais)
Abrasion humide classe 1 suivant la norme NF EN 13300.

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	mat profond
MASSE VOLUMIQUE	1.48 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 57 +/- 2% en volume : 37 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/lde COV
BRILLANT SPÉCULAIRE	inférieur à 1.5 % 85°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 7b2/10c
COMMENTAIRE	Application possible frais dans frais
TEINTES	blanc
CONDITIONNEMENT	5L - 15L

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Les supports non peints seront préalablement imprimés.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution 0 à 5 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 5 % Airless : Dilution 5 à 10 %.
Rendement	8 à 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20°C - 65%HR)	HP : 20 mn Sec : 1 h Recouvrable : 4 à 6 h

DECOSILANE

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	fibre-ciment, plaque de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes compatibles, plâtre, enduit au mortier de liant hydraulique,
Impression	AQUASOFT PRIMAIRE IKARPRIM
Finition	2 couches de DECOSILANE

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de portée des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route.
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.