

DILUANT FIXATIF MINERAL O

Diluant fixatif minéral à base de silicate de potassium en phase aqueuse



DESTINATION

Extérieur en façade : tel quel fixateur des supports très poreux ou hétérogènes ou diluant fixatif à ajouter dans le MINERAL' O MAT en 1 ère couche pour une bonne adhérence et résistance.

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
MASSE VOLUMIQUE	1.04 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 56 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): 75 g/l (2007), (cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/1de COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	85°
TEINTES	Incolore après séchage
CONDITIONNEMENT	2L - 5L

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Les anciens fonds seront préalablement assainis si nécessaire par l'utilisation d'IKAR AM suivant sa fiche technique.

Les supports seront non peints ou peints avec une ancienne peinture minérale mate adhérente et en bon état de conservation. Le verre et l'aluminium devront être protégés contre les risques de contact avec le DILUANT FIXATIF MINERAL' O.

En cas de contact rincer immédiatement à l'eau.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution Prêt à l'emploi Rouleau poil 10/12 mm : Dilution Prêt à l'emploi Rouleau façade poil 18/20 mm : Dilution Prêt à l'emploi.
Rendement	5 à 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	HP : 15 mn Sec : 4 h Recouvrable : 10 h

DILUANT FIXATIF MINERAL O

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	En extérieur : béton, briques de terre cuite, enduit au mortier de liant hydraulique, fibre-ciment, pierres naturelles, anciennes peintures minérales en bon état de conservation
Impression	1 à 2 couches de DILUANT FIXATIF MINERAL' O suivant l'absorption des supports
Finition	10 à 20 % de DILUANT FIXATIF MINERAL' O dans la première couche de MINERAL' O MAT

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d'emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route).
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.