DILUANT FIXATIF MINERAL O

Diluant fixatif minéral à base de silicate de potassium en phase aqueuse

EAU

DESTINATION

Extérieur en façade : tel quel fixateur des supports très poreux ou hétérogènes ou diluant fixatif à ajouter dans le MINERAL' O MAT en 1 ère couche pour une bonne adhérence et résistance.

PROPRIETES

Permet de régulariser et de diminuer l'absorption des supports.
La réaction chimique (silicification) du support avec le DILUANT FIXATIF MINERAL' O confère une excellente adhérence et durabilité dans le temps du MINERAL' O MAT.

Classifications AFNOR :
Conforme à la norme T30-808 (moins de 5 % de liant organique)
NF T 36005 : Famille I classe 1b

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide
Masse volumique	: 1.04 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 56 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): 75 g/l (2007),. (cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 85°	:
Rendement	: 5 à 10 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 15 mn Sec : 4 h Recouvrable : 10 h
Teintes	: Incolore après séchage
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

DILUANT FIXATIF MINERAL O

Diluant fixatif minéral à base de silicate de potassium en phase aqueuse

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Les anciens fonds seront préalablement assainis si nécessaire par l'utilisation d'IKAR AM suivant sa fiche technique.

Les supports seront non peints ou peints avec une ancienne peinture minérale mate adhérente et en bon état de conservation.Le verre et l'aluminium devront être protégés contre les risques de contact avec le DILUANT FIXATIF MINERAL' O.

En cas de contact rincer immédiatement à l'eau.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	:	DTU 59.1
Matériel d'application	:	Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Rouleau façade poil 18/20 mm.
Nettoyage du matériel	:	Eau
Dilution	:	Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Rouleau façade poil 18/20 mm (Prêt à l'emploi).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
En extérieur : béton, briques de terre cuite, enduit au mortier de liant hydraulique, fibre-ciment, pierres naturelles, anciennes peintures minérales en bon état de conservation	1 à 2 couches de DILUANT FIXATIF MINERAL' O suivant l'absorption des supports	10 à 20 % de DILUANT FIXATIF MINERAL' O dans la première couche de MINERAL' O MAT

CONDITIONNEMENT

2L - 5L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité

Maestria PEINTURES & SYSTÈMES
Laboratoire Recherche & Développement - Usine - Administration
Z.I. -1, rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Tél. 05 61 67 97 40 - Fax : 05 61 67 05 47
Contact : accueil@maestria.fr - Site internet : www.maestria.fr

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.