

EPODUR NV 75-25 GF

Epoxy sans solvant, glass flakes

DEFINITION

Revêtement époxy phénolique (novolaque) sans solvant, renforcé avec des écailles de verre. EPODUR NV 75-25 GF permet l'application de couches épaisses au pistolet airless.

DESTINATION

Subjectile(s) : Acier brut (1)
Béton (2)

Exposition(s) : Intérieur
Enterré
Immergé
Intérieur de capacités, gaines, tuyauteries

PROPRIETES

Haute résistance chimique et mécanique (3).

EPODUR NV 75-25 GF est particulièrement adapté pour les hydrocarbures aromatiques, essences, gas-oil, fuel lourd, acide sulfurique 10%, soude à 5%, eau de mer*; stockés à des températures inférieures à 80°C (4).

Température limite de service 80 °C.

AGREMENTS

Marquage CE

NF EN 1504-2

COMPATIBILITE

COUCHE(S) PRÉCÉDENTE(S)*	COUCHE(S) SUIVANTE(S)*
EPODUX 291	EPODUX 291
EPODUX 292	EPODUX 294
STRIAFORM	EPODUR
RESINE MULTICOUCHE v01	EPODUR IMPREGNANT
EPODUR	Lui-même.
EPODUR IMPREGNANT	
STEP RESINE	
Lui-même.	

*Pour tous produits non mentionnés dans les listes de compatibilité, consulter nos services techniques.

DURÉE DE VIE EN POT - SÉCHAGE - RECOUVREMENT

ÉPAISSEUR DU FILM 600 µm secs	DURÉE DE VIE EN POT	SÉCHAGE		RECOUVREMENT		MISE EN SERVICE
		Sec au toucher	Sec dur	Minimum	Maximum	
10°C	60 minutes	20 heures	30 heures	24 heures	30 jours	14 jours
20°C	50 minutes	8 heures	15 heures	18 heures	30 jours	5 jours
30°C	40 minutes	4 heures	8 heures	10 heures	20 jours	4 jours

La dilution peut influer sur la durée de vie en pot. La dilution, l'hygrométrie et les conditions d'aération peuvent influer sur le temps de séchage.

EPODUR NV 75-25 GF

MISE EN ŒUVRE

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de contamination avant mise en peinture.

PRÉPARATION DE SURFACE

SUJETILE(S) :	RECOMMANDÉ
Acier brut (1)	Sa 2½ (ISO 8501-1); Moyen G (ISO 8503-2; Ra 10-12,5µm)
Béton (2)	imprégnation du support avec de la RESINE MULTICOUCHE v01, STEP RESINE, ou EPODUX VERNIS HD jusqu'à complète saturation

CONDITIONS D'APPLICATION

MÉLANGE	Le produit est livré en kit pré-dosés. Verser la partie durcisseur dans le bidon de base et malaxer en prenant soin de ne pas incorporer d'air. La température du mélange doit être au minimum de 18°C. Dans le cas contraire, l'utilisation d'une tresse chauffante sera nécessaire afin de permettre une bonne pulvérisation du produit.		
TEMPS DE MÛRISSEMENT	néant		
CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES	Température ambiante : La température devra être comprise entre 7°C et 40°C Hygrométrie : 85% maximum		
TEMPÉRATURE	Du support : Comprise entre +10°C à +40°C et au moins de 3°C au dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation. Du produit : Comprise entre 18°C et 35°C		
ARRÊT TECHNIQUE	Ne pas laisser le matériel de pulvérisation en charge un temps supérieur à la durée de vie en pot. Rincer le matériel avec le diluant 67-232 v02 puis nettoyer soigneusement au solvant de nettoyage. Le mélange préparé et non utilisé ne doit pas être fermé hermétiquement. En cas d'arrêt prolongé, il est préférable de préparer un nouveau kit.		

L'exposition prématurée à une condensation ou à la pluie peut entraîner un changement de brillance ou de teinte.

APPLICATION

MATÉRIEL D'APPLICATION	DILUTION*	BUSE	PRESSION À LA BUSE	RAPPORT DE POMPE MINI	REMARQUES
PISTOLET AIRLESS	-	0.019-0.027 (pouces)	250-300 bars	70:1	-
BROSSE	-	-	-	-	(5)
ROULEAU	-	-	-	-	(5)
DILUANT	-		SOLVANT DE NETTOYAGE	67-232 v02	-

* Les taux de dilution sont donnés à titre indicatif et sont à adapter aux conditions climatiques ainsi qu'aux conditions particulières du chantier. Un excès de diluant peut entraîner un phénomène de coulure et une perte d'opacité.

Remarque(s)

- (1) Compte-tenu des surfaces généralement traitées et suivant les conditions de mise en œuvre (température, hygrométrie), utiliser EPODUX 291 ou EPODUX 292 en tant que primaire d'attente.
- (2) Béton âgé d'au moins 28 jours, propre, sec et sain.
- (3) Les propriétés du revêtement, hormis son aspect, ne sont pas affectées par le rayonnement actinique.
- (4) Consulter nos services techniques si stockage autre que température ambiante.
- (5) Uniquement pour pré touches et petites surfaces.

HYGIENE ET SECURITE

- Point d'éclair** : BASE supérieur à 61°C
Conservation : DURCISSEUR supérieur à 61°C
Précautions d'utilisation : DLUO : 2 ans minimum en emballage plein et fermé. Stocké à l'abri entre 5°C et 40°C.
Transport et étiquetage : Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) en vigueur.
Gestion des déchets : Se reporter à la FDS établie selon les Directives Européennes en vigueur.
Gestion des déchets : Déchet industriel souillé (DIS). Pour plus de détail, se rapporter à la FDS.