FLEXIKAR INTER

Intermédiaire des revêtements d'imperméabilité à base de hauts polymères acrylique en phase aqueuse

EXTÉRIEUR

EAU

DESTINATION

Intermédiaire élastomérique lisse pour systèmes d'imperméabilité.

PROPRIETES

Couche intermédiaire des systèmes d'imperméabilité résistant à la fissuration (classe I2-I3-I4 norme XP T 34-722).
Souple dans le temps à toute température.
Perméable à la vapeur d'eau.
Grande facilité d'application.
Excellente adhérence.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: peinture onctueuse
Aspect du film	: satin lisse
Masse volumique	: 1.27 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 63 +/- 2% en volume: 53 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 40 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Rendement	: 250 à 800 gr/m² selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : / Sec : 12 h Recouvrable : 24 h
Teintes	: BLANC
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

FLEXIKAR INTER

Intermédiaire des revêtements d'imperméabilité à base de hauts polymères acrylique en phase aqueuse

EXTÉRIEUR

PREPARATION DES FONDS

Se reporter au NF DTU 42-1 en vigueur à l'époque des travaux.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	:	DTU 42.1
Matériel d'application	:	Rouleau façade poil 18/20 mm.
Nettoyage du matériel	:	Eau
Diluant	:	Eau
Dilution	:	Rouleau façade poil 18/20 mm (Prêt à l'emploi).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
béton de granulats courants ou légers, béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liants hydrauliques	Ikarfix S ou Ikarfix O ou Ikarfix IP	1 couche de FLEXIKAR INTER de 250 g/m² (diluée à 10% d'eau) à 800 g/m² (non diluée) en fonction des systèmes appliqués (voir cahier des charges ou fiches techniques des FLEXIKAR TALOCHE GF ou GM).
plâtres extérieurs : mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable ou plâtre gros et sable, panneaux, dalles de béton cellulaire	Ikarfix S	
anciennes peintures adhérentes ou revêtements organiques compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support (après étude préalable cf DTU 42-1)	Ikarfix O ou Ikarfix IP	

CONDITIONNEMENT

15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité

Maestria PEINTURES & SYSTÈMES
Laboratoire Recherche & Développement - Usine - Administration
Z.I. -1, rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Tél. 05 61 67 97 40 - Fax : 05 61 67 05 47
Contact : accueil@maestria.fr - Site internet : www.maestria.fr

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.