



FLEXIKAR INTER

Intermédiaire des revêtements d'imperméabilité à base de hauts polymères acrylique en phase aqueuse



DESTINATION

Intermédiaire élastomérique lisse pour systèmes d'imperméabilité.

CARACTERISTIQUES

PROPRIETES

Couche intermédiaire des systèmes d'imperméabilité résistant à la fissuration (classe I2-I3-I4 norme XP T 34-722).

Souple dans le temps à toute température.

Perméable à la vapeur d'eau.

Grande facilité d'application.

Excellent adhérence.

ASPECT DU FILM	satin lisse
MASSE VOLUMIQUE	1.27 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 63 +/- 2% en volume : 53 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 40 g/lde COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 7b2
TEINTES	BLANC
CONDITIONNEMENT	15L

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

Se reporter au NF DTU 42-1 en vigueur à l'époque des travaux.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 42.1
Matériel d'application	Rouleau façade poil 18/20 mm : Dilution Prêt à l'emploi.
Rendement	250 à 800 gr/m ² selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20°C - 65%HR)	HP : / Sec : 12 h Recouvrable : 24 h

FLEXIKAR INTER

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	béton de granulats courants ou légers, béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liants hydrauliques	plâtres extérieurs : mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable ou plâtre gros et sable, panneaux, dalles de béton cellulaire	anciennes peintures adhérentes ou revêtements organiques compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support (après étude préalable cf DTU 42-1)
Impression	Ikarfix S ou Ikarfix O ou Ikarfix IP	Ikarfix S	Ikarfix O ou Ikarfix IP
Finition	1 couche de FLEXIKAR INTER de 250 g/m ² (diluée à 10% d'eau) à 800 g/m ² (non diluée) en fonction des systèmes appliqués (voir cahier des charges ou fiches techniques des FLEXIKAR TALOCHE GF ou GM).		

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route).
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.