

# IKARBOIS SATIN THIXO

Lasure satinée thixotrope à base de résine glycérophthalique en phase solvant



## DESTINATION

Lasure de finition pigmentée pour le bois laissant apparaître sa veineur par transparence, donnant une excellente décoration. Les bois seront préalablement traités contre les insectes et tous les champignons destructeurs.

## CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	satin
MASSE VOLUMIQUE	0.91 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 52 +/- 2% en volume : 46 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/e): 400 g/l (2010). <b>Ce produit contient au maximum 400 g/1de COV</b>
POINT ÉCLAIR	Compris entre 23°C et 55°C
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 4a
COMMENTAIRE	Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité
TEINTES	suivant le nuancier IKARBOIS
CONDITIONNEMENT	1L - 5L - 10L

## PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les bois seront préalablement traités contre les insectes et tous les champignons destructeurs.

Bien homogénéiser le produit avant et même pendant l'emploi. Peut aussi s'appliquer au spalter.

Remarques :

- Les teintes donnent des résultats variables avec l'essence du bois. Procéder à un essai préalable.
- L'usure étant plus sensible sur les jets d'eau, nous conseillons de mettre une couche supplémentaire sur ces surfaces.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

<b>Conditions d'application</b>	DTU 59.1
<b>Matériel d'application</b>	Brosse : Dilution Prêt à l'emploi Airless : Dilution Prêt à l'emploi.
<b>Rendement</b>	8 à 12 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Diluant / Nettoyage du matériel</b>	White spirit
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	HP : 6 h Sec : 24 à 48 h Recouvrable : 24 à 48 h selon l'essence du bois

## IKARBOIS SATIN THIXO

### PROCESSUS D'APPLICATION

<b>Support</b>	<b>Tous bois neufs, anciens, nus, remis à nu, conifères, feuillus ou exotiques</b>	<b>les bois anti siccatifs, type iroko etc</b>
<b>Impression</b>	1 couche de lasure d'imprégnation IKARBOIS	recevront au préalable une impression isolante (cf DTU 59-1)
<b>Finition</b>	En extérieur : 2 couches d'IKARBOIS SATIN THIXO En intérieur : 1 à 2 couches d'IKARBOIS SATIN THIXO En entretien : 1 couche d'IKARBOIS SATIN THIXO chêne clair, afin de limiter l'effet colorant	

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

<b>Stockage</b>	1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré
<b>Précaution d'emploi</b>	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
<b>Transport</b>	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route).
<b>Gestion des déchets</b>	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.