

IKARFIX IP

Fixateur pigmenté de fonds en phase aqueuse



DESTINATION

Particulièrement conseillé pour le ravalement des façades décapées chimiquement. En intérieur dans les parkings recommandé sur les supports traditionnels du bâtiment : béton, enduit ciment et sur les anciennes peintures en bon état de conservation après préparations adéquates.

PROPRIETES

Excellente résistance à la saponification.
Excellente adhérence.
Grande facilité d'application.

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	mat velouté
MASSE VOLUMIQUE	1.44 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 64 +/- 2% en volume : 48 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/h): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/lde COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	inférieur à 10 % 60°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 7b2
TEINTES	BLANC
CONDITIONNEMENT	20KG

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1 ou NF DTU 42-1 en vigueur.

Les anciens revêtements brillants ou satinés seront préalablement matés par ponçage ou lessivage puis rincés à l'eau claire et séchés avant application.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU en vigueur.
Matériel d'application	Brosse : Dilution 0 à 5 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 5 % Rouleau façade poil 18/20 mm : Dilution 0 à 5 %.
Rendement	150 à 200 gr/m² selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20°C - 65%HR)	HP : 20 mn Sec : 1 h Recouvrable : 12 h

IKARFIX IP

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	En extérieur sur parois verticales : béton, fibre-ciment, enduit au mortier de liant hydraulique, anciennes peintures adhérentes compatibles avec un copolymère acrylique en dispersion	En intérieur : sur béton, enduit minéral, anciennes peintures compatibles
Impression	1 couche d'IKARFIX IP	1 couche d'IKARFIX IP
Finition	Extérieur : peinture de ravalement ou revêtement en phase aqueuse Intérieur : peinture de décoration en phase aqueuse	

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de portée des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route.
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.