IKARFIX IP

Fixateur pigmenté de fonds en phase aqueuse

EAU INT EXT EXT INT

EXTÉRIEUR

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DESTINATION

Particulièrement conseillé pour le ravalement des façades décapées chimiquement.
En intérieur dans les parkings recommandé sur les supports traditionnels du bâtiment : béton, enduit ciment et sur les anciennes peintures en bon état de conservation après préparations adéquates.

PROPRIETES

Excellente résistance à la saponification.
Excellente adhérence.
Grande facilité d'application.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: peinture onctueuse
Aspect du film	: mat velouté
Masse volumique	: 1.44 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 64 +/- 2% en volume: 48 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/h): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 60°	: inférieur à 10 %
Rendement	: 150 à 200 gr/m² selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 20 mn Sec : 1 h Recouvrable : 12 h
Teintes	: BLANC
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

IKARFIX IP

Fixateur pigmenté de fonds en phase aqueuse

EXTÉRIEUR

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1 ou NF DTU 42-1 en vigueur.

Les anciens revêtements brillants ou satinés seront préalablement matés par ponçage ou lessivage puis rincés à l'eau claire et séchés avant application.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	:	DTU en vigueur.
Matériel d'application	:	Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Rouleau façade poil 18/20 mm.
Nettoyage du matériel	:	Eau
Diluant	:	Eau
Dilution	:	Brosse (0 à 5 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 5 %), Rouleau façade poil 18/20 mm (0 à 5 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
En extérieur sur parois verticales : béton, fibre-ciment, enduit au mortier de liant hydraulique, anciennes peintures adhérentes compatibles avec un copolymère acrylique en dispersion	1 couche d'IKARFIX IP	Extérieur : peinture de ravalement ou revêtement en phase aqueuse Intérieur : peinture de décoration en phase aqueuse
En intérieur : sur béton, enduit minéral, anciennes peintures compatibles	1 couche d'IKARFIX IP	

CONDITIONNEMENT

20Kg

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité

Maestria PEINTURES & SYSTÈMES
Laboratoire Recherche & Développement - Usine - Administration
Z.I. -1, rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Tél. 05 61 67 97 40 - Fax : 05 61 67 05 47
Contact : accueil@maestria.fr - Site internet : www.maestria.fr

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.