



IKARNYL



Peinture mate à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse


DESTINATION

Pièces sèches. Peinture idéale pour applications sur grandes surfaces. Aspect lisse mat velouté à l'Airless. Aspect semi-poché au rouleau.

PROPRIETES

Perméable à la vapeur d'eau.
Bonne opacité.
Bonne résistance à la saponification.
Bonne adhérence.
Grande facilité d'application.

CARACTERISTIQUES

| | |
|-----------------------------|--|
| CERTIFICATIONS |  |
| ASPECT DU FILM | mat velouté |
| MASSE VOLUMIQUE | 1.65 +/- 0,05 Kg/l |
| EXTRAIT SEC | en poids : 68 +/- 2% en volume : 46 +/- 2% |
| COV | Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/lde COV |
| POINT ÉCLAIR | Non concerné |
| BRILLANT SPÉCULAIRE | inférieur à 5 % 60° |
| CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005 | Famille I Classe 7b2 |
| TEINTES | blanc et teintes pastel du nuancier décoration Maestria |
| CONDITIONNEMENT | 25KG |

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les fonds seront sains, propres et secs.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

| | |
|--|---|
| Conditions d'application | DTU 59.1 |
| Matériel d'application | Brosse : Dilution 0 à 5 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 5 % Rouleau façade poil 18/20 mm : Dilution 0 à 5 % Airless : Dilution 0 à 5 %. |
| Rendement | 5 à 6 m ² /kg selon la nature des fonds et le mode d'application. |
| Diluant / Nettoyage du matériel | Eau |
| Séchage (20°C - 65%HR) | HP : 20 mn Sec : 1 h Recouvrable : 2 h |



IKARNYL

PROCESSUS D'APPLICATION

| | | |
|-------------------|--|---|
| Support | En intérieur : béton, enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes compatibles | En intérieur : bardages prélaqués, bardages galvanisés anciens |
| Impression | Impression placo ou Prim O 2010 ou Aquastria primer | Après pré-couche de primaire adapté aux fixations |
| Finition | 2 couches d'IKARNYL | |

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|---|
| Stockage | 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs |
| Précaution d emploi | Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de portée des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS. |
| Transport | Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route. |
| Gestion des déchets | Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. |