IKARSIL MAT

Peinture organo-minérale pour ravalement en phase aqueuse

EXTÉRIEUR

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DESTINATION

Peinture organo-minérale à base d'acrylique polysiloxane pour le ravalement des façades.

PROPRIETES

Laisse respirer le support grâce à sa forte perméabilité à la vapeur d'eau, l'humidité des maçonneries peut s'évacuer sans aucun problème.
Très bon pouvoir couvrant.
Bonne opacité.
Très bonne tenue aux U.V. et aux intempéries.
Blancheur garantie.
Bonne résistance à l'encrassement.
Grande facilité d'application.
Aspect traditionnel lisse mat

Classifications AFNOR :
NF EN 1062-1 :G3,E3,S1,V2,W3,A0,C0
XP T 34-722 : D2
NFT 36005 : Famille I classe 7b2/10c

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: peinture onctueuse
Aspect du film	: mat
Masse volumique	: 1.49 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 61 +/- 2% en volume: 42 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 40 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 60°	: inférieur à 5 %
Rendement	: 8 à 10 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 20 mn Sec : 1 h Recouvrable : 24 h
Teintes	: Blanc et teintes moyennes du nuancier Façade Peintures Maestria
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

IKARSIL MAT

Peinture organo-minérale pour ravalement en phase aqueuse

EXTÉRIEUR

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les supports seront préalablement lavés à l'eau HP.

Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec IKAR AM suivant sa fiche technique.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	:	DTU 59.1
Matériel d'application	:	Brosse, Rouleau façade poil 18/20 mm.Airless.
Nettoyage du matériel	:	Eau
Diluant	:	Eau
Dilution	:	Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau façade poil 18/20 mm (Prêt à l'emploi).Airless (3 à 5 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
En extérieur : béton, fibre-ciment, enduit au mortier de liant hydraulique, anciennes peintures adhérentes et compatibles	1 couche d'IKARFIX O, IP ou S	1 à 2 couches d'IKARSIL MAT
Supports sains non-pulvérulents.	1 couche d'IKARSIL Dilué de 5 à 10%	

CONDITIONNEMENT

5L - 15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité

Maestria PEINTURES & SYSTÈMES
Laboratoire Recherche & Développement - Usine - Administration
Z.I. -1, rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Tél. 05 61 67 97 40 - Fax : 05 61 67 05 47
Contact : accueil@maestria.fr - Site internet : www.maestria.fr

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.