MONOFLEX SILOXANE

Revêtement à base de polymère acrylique et siloxane en phase aqueuse

EAU

DESTINATION

Revêtement semi-épais d'imperméabilité. S'applique sur parois verticales non exposées aux remontées d'eau par capillarité, sur supports conformes au NF DTU 42-1 : béton, enduits de liants hydrauliques, bétons architectoniques, panneaux-dalles en béton cellulaire autoclavé, enduit au mortier de plâtre. Les supports seront préalablement imprimés.
Les acrotères devront présenter un larmier.

PROPRIETES

Résiste à la fissuration.
Souple dans le temps à toute température.
Grande facilité d'application.
Perméable à la vapeur d'eau.
Excellente adhérence.
Imperméabilité à l'eau de pluie.

Classifications AFNOR :
NF EN 1062-1 : G3,E4,S1,V2,W3,A2,C1 à G3,E5,S1,V2,W3,A5,C1
XP T 34-722 : D3,I1,I2,I3,I4
NF T 36005 : Famille I classe 7b2/10c

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: pâte onctueuse
Aspect du film	: mat lisse
Masse volumique	: 1.38 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 64 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 40 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 85°	: < 3%
Séchage (20°C - 65%HR)	: Sec : 6h Recouvrable : 12h
Teintes	: Blanc et teintes moyennes conformes au NF DTU 42.1.
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

MONOFLEX SILOXANE

Revêtement à base de polymère acrylique et siloxane en phase aqueuse

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 42-1.

Les supports seront sains, secs et propres et préalablement imprimés avec une couche d'Ikarfix S, Ikarfix O ou IP.

Les supports non peints à base d'enduit au mortier de plâtre seront obligatoirement imprimés avec une couche d'Ikarfix S.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	:	NF DTU 42.1
Matériel d'application	:	Rouleau façade poil 18/20 mm.Airless.
Nettoyage du matériel	:	Eau Nettoyer immédiatement après utilisation
Diluant	:	Eau
Dilution	:	Rouleau façade poil 18/20 mm ().Airless ().

PROCESSUS D'APPLICATION

Système :	A2(I1) : 1 couche (2/10° de mm)	A3(I2): 2 couches (5/10° de mm)	A4(I3): 2 couches (10/10° de mm)	A4(I3 inversé): 2 couches (10/10° de mm)	A5(I4): 2 couches (20/10° de mm)
Première couche	400 g/m² (0.29 l/m²) de MONOFLEX SILOXANE non dilué	300 g/m² (0.22 l/m²) MONOFLEX SILOXANE non dilué.	400 g/m² (0.29 l/m²) de MONOFLEX SILOXANE non dilué	2000 g/m² (1.18 l/m²) FLEXIKAR TALOCHÉ GF ou GM non dilué	800 g/m² (0.58 l/m²) de MONOFLEX SILOXANE non dilué + toile d'armature marouflée
Deuxième couche		300 g/m² (0.22 l/m²) MONOFLEX SILOXANE non dilué	400 g/m² (0.29 l/m²) de MONOFLEX SILOXANE non dilué	500 g/m² (0.36 l/m²) MONOFLEX SILOXANE non dilué	400 g/m² (0.29 l/m²) de MONOFLEX SILOXANE non dilué
Consommation totale	400 g/m² (0.29 l/m²)	600 g/m² (0.44 l/m²)	800 g/m² (0.58 l/m²)	2500 g/m²	1200 g/m² (0.87 l/m²)

CONDITIONNEMENT

20Kg

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité

Maestria PEINTURES & SYSTÈMES
Laboratoire Recherche & Développement - Usine - Administration
Z.I. -1, rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Tél. 05 61 67 97 40 - Fax : 05 61 67 05 47
Contact : accueil@maestria.fr - Site internet : www.maestria.fr

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.