



OLEOPRIMAIRE

Impression à base de résines biosourcée en phase aqueuse



DESTINATION

Impression à base de résine biosourcée supérieure à 97% pour murs et plafonds des pièces sèches et humides en neuf ou rénovation.

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	 
ASPECT DU FILM	mat lisse
MASSE VOLUMIQUE	1.39 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 54 +/- 2% en volume : 36 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/g): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l de COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	5 +/- 2 85°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 4a/7b2
COMMENTAIRE	Laisser sécher 12 - 24h pour optimiser le blocage des taches
TEINTES	blanc
CONDITIONNEMENT	2.5L - 10L

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Les supports seront propres, sains et secs.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement matées par ponçage ou lessivage puis rincées à l'eau claire.

Sur certaines finitions en teintes vives (jaune, rouge,...) et pour une meilleure opacité finale, possibilité d'appliquer une sous couche légèrement teintée.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution 0 à 5 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 5 %.
Rendement	8 à 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20°C - 65%RH)	HP : 2h Sec : 4 h Recouvrable : à partir de 6h

OLEOPRIMAIRE

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Anciennes peintures alkydes en phase solvant Bois et dérivés, enduit au mortier de liants hydrauliques, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures acryliques adhérentes, enduit au mortier de liant hydraulique	Bois présentant des risques de remontées de tanins	Plâtre
Impression	OLEOPRIMAIRE	IKARPRIM NORWAY	IKARPRIM AQUASOFT PRIMAIRE
Finition	2 couches de finition MAESTRIA		

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route).
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.