



PEINTURE PISCINES ET BASSINS

—
SOLUTION EXTÉRIEURE/INTÉRIEURE

PROPRIÉTÉS

- Résistante aux U.V. et aux traitements de l'eau.

DESCRIPTION

PISCINES ET BASSINS est spécialement adaptée à l'immersion et est destinée à la rénovation et la protection des piscines et bassins d'eau douce.

Elle renforce l'imperméabilité des supports continus tout en redonnant une seconde jeunesse à votre bassin.

FINITION

Satin

FORMAT

0,5L / 2,5L
10L

USAGE

Extérieur/
Intérieur

Édité le 27/06/2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b1 selon NFT36-005
Nature	Peinture à base de résines acryliques solvantées
Solvant	White-spirit
Densité à 25°C	1.40 ± 0.02
Viscosité à 25°C	25-30 poises
Point éclair	>60°C
Supports d'application	Bétons, ciments dûment préparés
Rendement	5-6 m ² par couche
Séchage	Sec au toucher : 2 heures - Recouvrable : après 8 heures et avant 24 heures Remise en eau : 10 jours après la seconde couche.
Matériel d'application	Brosse large ou rouleau poils mi-long
Nettoyage des outils	Diluant universel CR10 Oxi* ou White-spirit
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 500 g/l de COV.

TEINTES



Blanc



Bleu



Gris perle RAL 7035

RECOMMANDATIONS

- Les supports seront parfaitement sains, propres, secs et dépoussiérés.
- Les supports doivent impérativement être recouverts du PRIMAIRE PISCINE ET BASSINS Oxi* avant l'application de cette peinture. Respecter les temps de séchage et de recouvrement.
- Dans le cas d'une maintenance sur une piscine déjà traitée avec le système Oxi PISCINES ET BASSINS*, si le support ne comporte aucun défaut de surface, un léger ponçage suivi d'un nettoyage avec notre NETTOYANT PRÉPARATEUR Oxi* est une préparation suffisante avant d'appliquer une couche de peinture PISCINES ET BASSINS.
- Convient après rinçage soigneux aux bassins à poissons d'espèces courantes (type poissons rouges). Ne convient pas aux poissons exotiques et pour l'aquaculture. Nous déclinons toute responsabilité en cas de mortalité animale.
- Pour une application en intérieur, assurer une bonne ventilation du local 24 heures avant mise en peinture et durant tout le temps du séchage après application.
- **PISCINES ET BASSINS n'est pas adaptée pour les bassins et piscines remplis en eau salée.**
- Cette peinture n'est pas adaptée sur le PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE Oxi*.

APPLICATION

- Peinture prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C sans humidité. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie. Prendre en compte le séchage des 2 couches de produit.
- Le pistolet n'est pas un outil adapté pour un bon accrochage. Le rouleau permet de bien garnir les supports.
- Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.
- Le satiné doit être uniforme sur toute la surface. Une zone plus mate est révélatrice d'un manque d'épaisseur. Dans ce cas appliquer une couche supplémentaire sur toute la surface.
- Travailler par petite zone de surface identique ou proche. La zone de travail doit faire au maximum 1m².
- Avant de peindre, homogénéiser la quantité de peinture chargée sur le rouleau en roulant sans trop appuyer sur une plaque d'essorage. Travailler de haut en bas par sections.
- Ne pas fatiguer la peinture : deux passes doivent suffire. Il est parfaitement inutile de trop tirer la peinture. N'oubliez pas de passer au rouleau les zones de dégagement des angles. Durant l'application, si votre rouleau est trop sec et manque de produit, rechargez sans attendre, un rouleau en manque de produit retire la peinture du support. Dans le cas de rechargement trop fréquent sur la zone de travail, diminuer la taille des prochaines sections d'application.
- Veillez à ce que la mise en peinture de la section adjacente chevauche la précédente sur une largeur d'un demi-rouleau environ.
- Respecter impérativement le délai de séchage minimum et maximum entre les couches ainsi que le délai de remise en eau (10 jours minimum après la seconde couche).
- Un mauvais équilibre du pH ou l'utilisation de produits de traitement mal dosés peuvent provoquer une décoloration prématurée du film de peinture et l'apparition de cloques.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature.

Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 27/06/2024.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur

oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au

+33 (0)1 60 86 48 70