

# STRIAPARK A2

Peinture vinylique ignifugée en phase aqueuse



## DESTINATION

Peinture adaptée aux locaux exigeant un classement de réaction au feu (parking, locaux commerciaux, lieux publics, etc...). S'applique sur les murs et plafonds des pièces sèches dans les locaux soumis à une aération appropriée.

## PROPRIETES

Très bon pouvoir couvrant.  
Bonne résistance à la saponification.  
Bonne adhérence.  
Applicable si nécessaire jusqu'à 1000 g/m<sup>2</sup> sans coulure.  
Grande facilité d'application.  
Excellente perméabilité à la vapeur d'eau.  
Résistance à la brossabilité humide classe 2 suivant la norme NF EN 13300.

Test de réaction au feu conformément à l' EN 13501-1:2007+A1 :2009 du FCBA  
Classement de réaction au feu A2-s1, d0 sur tous les supports A1 (isolant thermique ou pas)

## CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	mat profond
MASSE VOLUMIQUE	1.62 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 69 +/- 2% en volume : 48 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). <b>Ce produit contient au maximum 10 g/lde COV</b>
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	inférieur à 3 % 85°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 7a2
TEINTES	Blanc ou en teintes usine
CONDITIONNEMENT	25 KG

## PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

Les supports seront conformes à leur DTU ou à leur avis technique.

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Un dépoussiérage préventif des flocages peut s'avérer nécessaire pour une bonne adhérence du STRIAPARK A2.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution 0 à 10 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 10 % Airless : Dilution 0 à 10 %.
Rendement	200 à 1000 gr/m <sup>2</sup> selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20°C - 65%HR)	HP : 30 mn Sec : 3 h Recouvrable : 12 h

## STRIAPARK A2

### PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Supports minéraux classés A 1 non isolant thermique: béton, enduit au mortier de liants hydrauliques, fibre-ciment, etc...	Supports classés A1 (isolant thermique) : laine de roche, flochage, etc...
Impression	STRIAPARK A2	-
Finition	Réaliser une surface de référence en fonction du support pour déterminer la consommation exacte du produit. STRIAPARK A2 est applicable en une ou deux couches. Pour une conformité au classement A2-s1,d0 ne pas dépasser 1000 g/m².	

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de portée des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route.
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.