

ACRYL E 300

Peinture de décoration de toiture de pente > 5%



DESTINATION

Peinture de décoration des toitures de pentes supérieures à 5 %, neuves ou anciennes en fibre ciment sans amiante ou anciennes en tuiles de terre cuite devenues absorbantes.

Pour l'obtention d'une imperméabilisation ou sur support béton utiliser le RENOVTOIT DECO.

PROPRIETES

Assure la décoration des toitures.
Bonne résistance aux conditions climatiques.
Bonne tenue aux U.V et aux agents corrosifs atmosphériques.
Perméable à la vapeur d'eau.
Très grande facilité d'application.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	: mat lisse
Masse volumique*	: 1.50+/- 0,05 Kg/l
Extrait sec**	: en poids: 68+/- 2% en volume: 51+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/i): 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 40 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Rendement	: 200 à 250 gr/m ² selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP 1 h Sec 4 h
Recouvrable	: 24 h
Teintes	: RAL 7016, RAL 8011, E25-21, E25-30, rouge brique
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

* pour le rouge brique ** pour le rouge brique

ACRYL E 300

Peinture de décoration de toiture de pente > 5%

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

Les supports seront conformes à leur DTU respectifs.

- Nettoyage du support par lavage HP eau froide.
- Traitement des moisissures et mousses au bactéricide IKAR suivant sa fiche technique.

Sur anciennes peintures en bon état, faire un test préalable d'adhérence et de compatibilité par la réalisation d'une surface de référence.

Remarque : vérifier l'état des gouttières, chéneaux, pentes, etc... pour permettre le libre écoulement de l'eau de pluie.

L'application se fera sur support sain, sec, dégraissé et nettoyé, par température comprise entre + 10 et + 35°C par temps sec et sans menace de pluie ou risque de brouillard.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

Conditions d'application	: DTU en vigueur.
Matériel d'application	: Brosse, Rouleau façade poil 18/20 mm.Airless.
Nettoyage du matériel	: Eau
Diluant	: Eau
Dilution	: Brosse (0 à 10 %), Rouleau façade poil 18/20 mm (0 à 5 %).Airless (5 à 10 %).

Processus d'application:

Support	Impression	Finition
fibres-ciment sans amiante, tuiles terre cuite	1 couche d'acryl E 300 dilué à 10 % d'eau	2 couches minimum de Acryl E 300 à raison de 200 à 250 g/m ² par couche.
autres	consulter nos services techniques	

CONDITIONNEMENT

25Kg

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité