



AQUASOFT SATIN

Finition satinée à base de résines alkyde et acrylique en émulsion



DESTINATION

Peinture de décoration satinée pour murs et plafonds des pièces sèches ou humides bien ventilées en neuf ou rénovation sur tous les supports traditionnels du bâtiment.

CARACTERISTIQUES

| CERTIFICATIONS |  A+ <small>A A B C</small> |  EU ECOLABEL : FR/044/014 |
|-----------------------------|--|--|
| ASPECT DU FILM | satin lisse | |
| MASSE VOLUMIQUE | 1.34 +/- 0,05 Kg/l | |
| EXTRAIT SEC | en poids : 54 +/- 2% en volume : 36 +/- 2% | |
| COV | Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/l de COV | |
| POINT ÉCLAIR | Non concerné | |
| BRILLANT SPÉCULAIRE | 20 ± 2 % 60° | |
| CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005 | Famille I Classe 4a/7b2 | |
| TEINTES | blanc et bases pour machine à teinter | |
| CONDITIONNEMENT | 1L - 2.5L - 15L | |

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Les supports seront propres, sains et secs.

Les supports neufs seront préalablement imprimés avec un primaire adapté.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement matées par ponçage ou lessivage puis rincées à l'eau claire.

Sur certaines teintes vives (jaune, rouge,...) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche en blanc ou en gris moyen en fonction de la teinte de la finition désirée.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

| | |
|--|---|
| Conditions d'application | DTU 59.1 |
| Matériel d'application | Brosse : Dilution 0 à 5 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 5 % Airless : Dilution 0 à 10 %. |
| Rendement | 10 à 12 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application. |
| Diluant / Nettoyage du matériel | Eau |
| Séchage (20°C - 65%RH) | HP : 2h Sec : 4 h Recouvrable : à partir de 8h |

AQUASOFT SATIN

PROCESSUS D'APPLICATION

| | | |
|-------------------|--|---|
| Support | Anciennes peintures alkydes en phase solvant Bois et dérivés, enduit au mortier de liants hydrauliques, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures acryliques adhérentes Plâtre | Bois présentant des risques de remontées de tanins |
| Impression | AQUASOFT PRIMAIRE IKARPRIM | IKARPRIM NORWAY |
| Finition | 1 à 2 couches d'AQUASOFT SATIN (fonction des supports et de la finition désirée) | |

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|---|
| Stockage | 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs |
| Précaution d emploi | Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS. |
| Transport | Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route). |
| Gestion des déchets | Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. |