



AQUASTRIA DEMI-BRILLANT

Peinture de décoration satinée à base de copolymère acrylique en émulsion



DESTINATION

Décoration des murs neufs ou rénovation pour pièces sèches et humides, locaux tertiaires ou résidentiels (hôpitaux, résidences pour personnes âgées, locaux commerciaux, etc ...).

PROPRIETES

Excellent résistance à la saponification.
Très grande facilité d'application.
Résistance à l'abrasion humide classe 1 norme NF EN 13300 de février 2002.
Résistance au lustrage.
Très bon pouvoir couvrant.
Excellent perméabilité à la vapeur d'eau.

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	 A+ <small>A+ A B C</small>  <small>EU ECOLABEL : FR/044/014</small>
ASPECT DU FILM	satin semi-tendu ou poché léger
MASSE VOLUMIQUE*	1.42 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC**	en poids : 60 +/- 2% en volume : 44 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/l de COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	30 +/- 5 % 60°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 7b2
TEINTES	blanc et teintes suivant le nuancier Peintures Maestria. Existe en base pour machine à teinter
CONDITIONNEMENT	1L - 2.5L - 15L

* (Sur le blanc) ** (Sur le blanc)

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec IKAR AM suivant sa fiche technique.

Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ..) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche blanche ou gris moyen en fonction de la teinte de finition désirée.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution 0 à 3 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 3 % Airless : Dilution 0 à 10 %.
Rendement	9 à 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20°C - 65%RH)	HP : / Sec : 1 à 2 h Recouvrable : 6 h

AQUASTRIA DEMI-BRILLANT

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes	plâtre
Impression	AQUASTRIA PRIMAIRE	IKARPRIM
Finition	1 à 2 couches d'AQUASTRIA SATIN suivant supports et finition désirée	

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route).
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.