

AQUASTRIA SATIN

Peinture de décoration satinée à base de résine synthétique en dispersion aqueuse



DESTINATION

Décoration soignée sur murs neufs et en rénovation des pièces sèches pour locaux tertiaires et résidentiels.

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	  EU ECOLABEL : FR/044/014
ASPECT DU FILM	satin soyeux poché arrondi
MASSE VOLUMIQUE*	1.38 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC**	en poids : 60 +/- 2% en volume : 42 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/1de COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	15 +/- 5 % 60°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 7a2
TEINTES	blanc et teintes suivant le nuancier Peintures Maestria. Existe en base pour machine à teinter
CONDITIONNEMENT	1L - 2.5L - 5L - 15L

* (Sur le blanc) ** (Sur le blanc)

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Les supports non peints seront préalablement imprémés.

Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec IKAR AM suivant sa fiche technique.

Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ..) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche blanche ou gris moyen en fonction de la teinte de la finition désirée. Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution 0 à 3 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 3 % Rouleau laqueur : Dilution 0 à 10 %.Airless : Dilution 0 à 10 %.
Rendement	9 à 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20°C - 65%HR)	Sec : 1 à 2 h Recouvrable : 6 h

AQUASTRIA SATIN

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	enduit au mortier de liant hydraulique, enduit de peinture, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes	plâtre
Impression	AQUASTRIA PRIMAIRE	IKARPRIM AQUASOFT PRIMAIRE
Finition		2 couches d'AQUASTRIA SATIN

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d'emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route).
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.