

BANDAX ENDUIT TEINTES

Enduit de marquage urbain et routier.



Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

DEFINITION

Enduit à froid bi-composant longue durée de marquage routier et urbain de couleur directement issu des formulations homologuées. Une gamme de teintes a été mise au point pour satisfaire à l'ensemble des besoins de marquages singuliers en couleur.

DESTINATION

Marquage urbain, routier et aménagements colorés des aires périphériques à la route (trottoirs, parkings, rond-points, etc...) sur revêtement hydrocarboné ou béton.

DUREE DE VIE FONCTIONNELLE

Dosage : 2000-3000 g/m², selon support.
Séchage : 15 min à 20°C.

PROPRIETES

Le BANDAX ENDUIT TEINTES :- assure la durabilité des marquages sur les zones les plus trafiquées,- son temps de séchage est inférieur à 15 minutes pour un dosage de 3000 g/m² à 20°C.

DONNEES TECHNIQUES

Masse volumique : 2.2 g/cm³, selon teinte.
Conservation : 6 mois en emballage d'origine plein et fermé.
Dilution : Diluant 258
Diluant de nettoyage : Diluant EST
Durée de vie du mélange (à 20°C) : 15 min.

BANDAX ENDUIT TEINTES

Enduit de marquage urbain et routier.

APPLICATION

PREPARATION DE SURFACE

HYDROCARBONÉ

L'enrobé doit avoir au moins un mois avant toute application. Dans le cas contraire, contactez notre laboratoire.

BETON

Conforme aux recommandations de DTU 59-3 concernant la préparation et la qualité des sols avant mise en peinture : support sec, propre, exempt de toute trace de pollution, n'étant pas siège de remontées d'humidité par capillarité et présentant une rugosité suffisante pour l'accrochage du revêtement.

Le béton doit avoir au moins trois semaines avant toute application.

Pour une application sur béton, une première couche de PRIMAIRE TOLEDO doit être appliquée à un dosage de 300-400 g/m². Après séchage, une seconde couche de BANDAX ENDUIT TEINTES telle que à un dosage compris entre 2-3 Kg/m² selon support.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température support : Comprise entre 5°C et 40°C et au moins 3°C au dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation. Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre 10°C et 40°C. L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 85%.

MATERIEL & DILUTION

Spatule

Dilution: Diluant 258.

Dépoussiérer par balayage puis masquer les emplacements à marquer à l'aide de papier collant. Couler le contenu de la boîte dans l'emplacement réservé. Étaler à l'aide d'une spatule. Décoller ensuite l'adhésif.

PREPARATION DE PRODUIT

Le BANDAX ENDUIT TEINTES est un enduit à froid méthacrylate bi-composant. Il faut mélanger sa base au sachet de durcisseur. La durée de vie du mélange est de 5 minutes à 20°C.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils au diluant EST.

CONDITIONNEMENT

Teintes disponibles : vert trafic, jaune, bleu, Ral 5015, rouge, noir, toutes teintes spéciales du nuancier RAL, à partir de 6Kg. Kit de 6 Kg (base + 1 sachet de durcisseur).