



BONYL SATIN

Peinture satinée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse



DESTINATION

Intérieur : Particulièrement adapté pour les grandes surfaces à peindre (murs de parking, locaux commerciaux,...). Extérieur : Application possible sur façade abritée (préaux, etc..)

PROPRIETES

Bon pouvoir garnissant et opacifiant.
Blanc impeccable, non jaunissant même à l'obscurité.
Perméable à la vapeur d'eau.
Très grande facilité d'application, rapidité de séchage et de recouvrement.
Très grande facilité de nettoyage du matériel.
Résistance à l'abrasion humide classe 2 norme NF EN 13300 février 2002.

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	 
ASPECT DU FILM	satin
MASSE VOLUMIQUE	1.29 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 53 +/- 2% en volume : 40 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 15 g/l de COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	10 ± 2 % 60°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 7b2
TEINTES	blanc et teintes pastel du nuancier Peintures Maestria
CONDITIONNEMENT	15L

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

S'applique dans les locaux soumis à une aération appropriée, sur surfaces verticales.

Pour les applications en extérieur et locaux soumis à un fort taux d'humidité, l'ajout d'IKAR ADDITIF PF est conseillé.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution 0 à 5 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 5 % Airless : Dilution 0 à 10 %.
Rendement	8 à 11 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20°C - 65%RH)	Sec : 1 à 2 h Recouvrable : 6 h

BONYL SATIN

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes, enduit de lissage	plâtre	béton, enduit au mortier de liant hydraulique,
Impression	IMPRESSION PLACO BONYL SATIN dilué à 5%	IKARPRIM	IKARFIX O IKARFIX S
Finition	1 à 2 couches de BONYL SATIN selon la finition désirée		

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route.
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.