CUIRAS 400

Revêtement semi-épais à base de haut copolymère acrylique en phase aqueuse

EXTÉRIEUR

EAU

DESTINATION

Revêtement façade de classe D3.

PROPRIETES

Protection et décoration des façades (masque le faïençage).
Perméable à la vapeur d'eau.
Grande facilité d'application.
Excellente adhérence.
Bonne résistance à la saponification.

Classifications AFNOR :
NF EN 1062-1 : G3,E4,S1,V2,W3,A1,C0
XP T 34-722 : D3
NF T 36005 : Famille I classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: peinture onctueuse
Aspect du film	: mat
Masse volumique	: 1,52 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 67 +/- 2% en volume: 50 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 40 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 85°	: inférieur à 3 %
Rendement	: 350 à 500 gr/m² selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 1 h Sec : 4 h Recouvrable : 12 h
Teintes	: blanc et teintes du nuancier Peintures Maestria
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

CUIRAS 400

Revêtement semi-épais à base de haut copolymère acrylique en phase aqueuse

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Fonds neufs et anciens non peints préalablement fixés avec 1 couche d'IKARFIX S ou O jusqu'à ce que le fond soit sain et non pulvérulent.

Les anciens fonds seront préalablement assainis par l'utilisation d'un algicide-fongicide pour façade.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	:	DTU en vigueur.
Matériel d'application	:	Brosse, Rouleau façade poil 18/20 mm.Airless.
Nettoyage du matériel	:	Eau
Diluant	:	Eau
Dilution	:	Brosse (0 à 3 %), Rouleau façade poil 18/20 mm (0 à 3 %).Airless (0 à 3 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
béton, fibre-ciment, enduit au mortier de liant hydraulique	IKARFIX S IKARFIX O IKARFIX IP	1 à 2 couches de CUIRAS 400 en fonction du support
Anciens RPE ou RSE sains et adhérents	IKARFIX O IKARFIX IP	
Anciens supports décapés	Ikarfix IP	

CONDITIONNEMENT

20Kg

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité

Maestria PEINTURES & SYSTÈMES
Laboratoire Recherche & Développement - Usine - Administration
Z.I. -1, rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Tél. 05 61 67 97 40 - Fax : 05 61 67 05 47
Contact : accueil@maestria.fr - Site internet : www.maestria.fr

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.