

DECONATURE VELOURS

Peinture de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse



DESTINATION

Peinture de décoration pour travaux neufs et de rénovation des murs et plafonds des pièces sèches. Excellente finition pour pièces à vivre et locaux d'activités tertiaires Idéal pour chantier HQE, LEED et BREEAM.

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	  EU ECOLABEL : FR/044/014
ASPECT DU FILM	velouté semi-poché
MASSE VOLUMIQUE*	1.46 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC**	en poids : 66 +/- 2% en volume : 50 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l de COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	velouté environ 15% 85°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 7b2
TEINTES	blanc et teintes du nuancier Maestria
CONDITIONNEMENT	1L - 2.5L - 15L

* (Sur le blanc) ** (Sur le blanc)

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

S'applique sur supports cohérents, secs et poreux.

Les supports non peints seront imprégnés.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Sur les teintes vives (jaune, rouge,...) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche en blanc ou en gris moyen en fonction de la teinte de finition désirée. Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution 0 à 5 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 5 % Airless : Dilution 0 à 10 %.
Rendement	8 à 11 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20°C - 65%HR)	HP : 30 mn Sec : 2 h Recouvrable : 6 h

DECONATURE VELOURS

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Plâtre	Plaque de plâtre à épiderme cartonné, enduits de lissage, ciment,	anciennes peintures acryliques adhérentes et compatibles
Impression	Ikarprim	Prim O 2010	-
Finition	2 couches de DECONATURE VELOURS		

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d'emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route.
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.