

EPODUX ST 86-31

Epoxy Tolérant



DEFINITION

Peinture primaire ou intermédiaire époxydique, bi-composante, à haut extrait sec, tolérante à l'humidité. Contient du phosphate de zinc.

DESTINATION

Revêtement longue durée pour la protection des structures métalliques exposées aux ambiances maritime, industrielle...

Peut être utilisé en neuvage, entretien ou réparation de systèmes existants.

PROPRIETES

Présente un bon accrochage sur :

- Acier décapé au degré Sa 2 ½.
 - Acier déjà revêtu, décapé à l'eau Ultra Haute Pression.
 - Anciens fonds glycérophthaliques et époxydiques en bon état.
 - Support humide (condensant non-ruisselant) et froid (mini 3°C).
- Permet d'appliquer des couches épaisses jusqu'à 250 µm sans coulure.

Nota : les propriétés du revêtement, hormis son aspect, ne sont pas affectées par une exposition au rayonnement actinique.

AGREMENTS

ACQPA : Marque ACQPA 26792.

Entre dans la composition des systèmes certifiés suivants :
C3ANV1337, C3AMV1339, C4ANV1336 et C4AMV1338.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect du film sec	: Satiné
Teintes	: Gris, rouge-brun, autres nous consulter
Nombre de composants	: 2
Rapport de mélange en poids	: 83/17
Rapport de mélange en volume	: 3/1
Masse volumique	: 1,53+/- 0,05 g/cm ³
Extrait sec en volume	: 86,0 +/- 3%
Extrait sec en poids	: 91,5+/- 2%
Epaisseur recommandée	: 120 µm
Film humide	: 140 µm
Rendement théorique	: 7,2 m ² /l pour 120 µm secs



EPODUX ST 86-31

Epoxy Tolérant

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DE SURFACE

Acier brut

Grattage/brossage mini St2, les performances du revêtement seront améliorées par un décapage à l'abrasif au degré Sa 2 ½ selon ISO 8501-1 : 2007.

Profil de rugosité : Moyen G selon ISO 8503-2 (Ra 10-12,5 µm).

Décapage à l'eau sous pression (UHP) jusqu'au degré Wa 2 ½ -L selon ISO 8501-4 : 2006.

Anciens revêtements

EPODUX ST 86-31 est adapté pour le recouvrement de certains anciens fonds à condition qu'ils soient en bon état. Dans tous les cas, il est nécessaire de réaliser un essai de convenance (application suivie d'un essai d'adhérence après séchage complet) afin de valider la compatibilité des produits ainsi que la préparation de surface choisie. Voir couches précédentes compatibles.

APPLICATION

Mélange : Le produit est livré en kits pré-dosés. Verser la partie durcisseur dans le bidon de base et malaxer en prenant soin de ne pas incorporer d'air. La température conseillée du mélange doit être au minimum de 15°C, sinon il peut être nécessaire d'ajouter du diluant pour obtenir la viscosité d'application. Attention, un excès de diluant peut entraîner un phénomène de coulure.

Temps de mûrissement : n'ant

Durée de vie en pot du mélange :

Température	Durée
10°C	1h30
20°C	1h00
30°C	0h30

Température support : Comprise entre 3°C et 40°C

Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre 5°C et 45°C
L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 100%

Arrêt technique : Ne pas laisser le matériel de pulvérisation en charge un temps supérieur à la durée de vie en pot. Rincer le matériel avec le diluant 67-232 v02 puis nettoyer soigneusement au solvant de nettoyage. Le bidon contenant le mélange préparé et non utilisé ne doit pas être fermé hermétiquement. En cas d'arrêt prolongé, il est préférable de préparer un nouveau kit.

PISTOLET AIRLESS

Diluant : 67-232 v02

Dilution : 0 à 20 %

Buse : 0.013 -0.019

Pression à la buse : 250-300 bars

Rapport de pompe mini : 60/1

PISTOLET PNEUMATIQUE

Non conseillé.

BROSSE

Diluant : 67-232 v02

Dilution : 0 à 5 %

ROULEAU

Diluant : 67-232 v02

Dilution : 0 à 5 %

SOLVANT DE NETTOYAGE : 67-232 v02

EPODUX ST 86-31

Epoxy Tolérant

DURCISSEMENT

Température	Temps de séchage		Intervalles de recouvrement	
	Sec au toucher	Sec dur	Minimum	Maximum
10°C	10 heures	15 heures	12 heures	Non critique.
20°C	4 heures 30	5 heures	4 heures	Non critique.
30°C	3 heures	4 heures	2 heures 30	Non critique.

COMPATIBILITE

Couche(s) précédente(s) Lui-même, CHIMICOTE, EPODUX PRIMER 61-134 v01, EPODUX ZINC 62-208, PRIMODUX H, EPODUX BR 100, EPODUX IM 209...

Couche(s) suivante(s) Lui-même, POLYSTRIA v01, FERROTHANE...

SPÉCIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

Classement AFNOR Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 6b
COV (Directive Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j) : 500 g/l (2010)
2004/42/CE) Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV

HYGIENE ET SECURITE

Point d'éclair BASE : compris entre 23°C et 55°C
DURCISSEUR : supérieur à 61°C

Transport et étiquetage Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur

Conservation 3 ans en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un endroit frais, aéré et à l'abri des intempéries.

Précautions d'utilisation Consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

CONDITIONNEMENT

KIT	BASE	DURCISSEUR
15L	11,25 l	3,75 l