

EPODUX ST 86-31

Epoxy Tolérant

DEFINITION

Peinture primaire ou intermédiaire époxydique, bi-composante, à haut extrait sec, tolérante à l'humidité. Contient du phosphate de zinc.

DESTINATION

Subjectile(s) : Acier brut
Anciens fonds

Exposition(s) : Intérieur
Extérieur (si recouvert)

PROPRIETES

Présente un bon accrochage sur :

- Acier déjà revêtu, décapé à l'eau Ultra Haute Pression.
- Anciens fonds glycérophthaliques et époxydiques en bon état.
- Support humide (condensant non-ruisselant) et froid (mini 3°C).

Permet d'appliquer des couches épaisses jusqu'à 250 µm sans coulure.

Plus de 1500 teintes réalisables sur notre système de machine à teinter "Industrie"

(1)

AGREMENTS

ACQPA	
	<input checked="" type="checkbox"/> 26792

COMPATIBILITE

COUCHE(S) PRÉCÉDENTE(S)*	COUCHE(S) SUIVANTE(S)*
Lui-même	Lui-même
EPODUX PRIMER 61-134 v01	EPODUX IM 209
EPODUX ZINC 62-208	POLYSTRIA v01
EPODUX IM 208	POLYSTRIA HES
PRIMODUX H v01	FERROTHANE...
EPODUX BR 100	
EPODUX IM 209...	

*Pour tous produits non mentionnés dans les listes de compatibilité, consulter nos services techniques.

DURÉE DE VIE EN POT - SÉCHAGE - RECOUVREMENT

ÉPAISSEUR DU FILM 120 µm secs	DURÉE DE VIE EN POT	SÉCHAGE		RECOUVREMENT	
		Sec au toucher	Sec dur	Minimum	Maximum
10°C	1h30	10 heures	15 heures	12 heures	Non critique.
20°C	1h00	4 heures 30	5 heures	4 heures	Non critique.
30°C	0h30	3 heures	4 heures	2 heures 30	Non critique.

La dilution peut influer sur la durée de vie en pot. La dilution, l'hygrométrie et les conditions d'aération peuvent influer sur le temps de séchage.

EPODUX ST 86-31

MISE EN ŒUVRE

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de contamination avant mise en peinture.

PRÉPARATION DE SURFACE

SUJETTILE(S) :	MINIMUM	RECOMMANDÉ
Acier brut	Lavage HP + PSt 2 (ISO 8501-1)	Sa 2½ (ISO 8501-1); Moyen G (ISO 8503-2; Ra 10-12,5µm) Compatible : Décapage à l'eau sous pression (UHP) jusqu'au degré Wa 2 ½ -L selon ISO 8501-4
Anciens fonds *	Revêtement compatible, intact et adhérent. Lavage HP + PSt 2 (ISO 8501-1)	Revêtement compatible, intact et adhérent. PSa 2½ (ISO 8501-1).

*Un essai de convenance (application et essai d'adhérence après séchage) est recommandé afin de valider la compatibilité des produits.

CONDITIONS D'APPLICATION

MÉLANGE	Le produit est livré en kits pré-dosés. Verser la partie durcisseur dans le bidon de base et malaxer en prenant soin de ne pas incorporer d'air. La température conseillée du mélange doit être au minimum de 10°C, sinon il peut être nécessaire d'ajouter du diluant pour obtenir la viscosité d'application. Attention, un excès de diluant peut entraîner un phénomène de coulure.	
TEMPS DE MÛRISSEMENT	néant	
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES	Température ambiante : Hygrométrie :	La température devra être comprise entre 5°C et 45°C 100% maximum
TEMPÉRATURE	Du support : Du produit :	Comprise entre 3°C et 40°C Comprise entre 10°C et 35°C
ARRÊT TECHNIQUE	Ne pas laisser le matériel de pulvérisation en charge un temps supérieur à la durée de vie en pot. Rincer le matériel avec le diluant 67-232 v02 puis nettoyer soigneusement au solvant de nettoyage. Le bidon contenant le mélange préparé et non utilisé ne doit pas être fermé hermétiquement. En cas d'arrêt prolongé, il est préférable de préparer un nouveau kit.	

L'exposition prématurée à une condensation ou à la pluie peut entraîner un changement de brillance ou de teinte.

APPLICATION

MATÉRIEL D'APPLICATION	DILUTION*	BUSE	PRESSION À LA BUSE	RAPPORT DE POMPE MINI	REMARQUES
PISTOLET AIRLESS	0 à 20 %	0.013 -0.019 (pouces)	250-300 bars	60:1	-
PISTOLET PNEUMATIQUE	-	-	-	-	Non conseillé.
BROSSE	0 à 5 %	-	-	-	(2)
ROULEAU	0 à 5 %	-	-	-	(2)
DILUANT	67-232 v02		SOLVANT DE NETTOYAGE	67-232 v02	-

* Les taux de dilution sont donnés à titre indicatif et sont à adapter aux conditions climatiques ainsi qu'aux conditions particulières du chantier. Un excès de diluant peut entraîner un phénomène de coulure et une perte d'opacité.

Remarque(s)

- (1) Les propriétés du revêtement, hormis son aspect, ne sont pas affectées par le rayonnement actinique.
- (2) Uniquement pour prétouches et petites surfaces.

HYGIENE ET SECURITE

- | | |
|---------------------------|--|
| Point d'éclair | : BASE compris entre 23°C et 55°C
DURCISSEUR supérieur à 61°C |
| Conservation | : DLUO : 3 ans minimum en emballage plein et fermé. Stocké à l'abri entre 5°C et 40°C. |
| Précautions d'utilisation | : Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) en vigueur. |
| Transport et étiquetage | : Se reporter à la FDS établie selon les Directives Européennes en vigueur. |
| Gestion des déchets | : Déchet industriel souillé (DIS). Pour plus de détail, se rapporter à la FDS. |