EXCELIOR MAT

Peinture laque de décoration mate à base de dispersion acrylique-uréthane en phase aqueuse

INTÉRIEUR

EAU

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DESTINATION

Décoration des boiseries et murs neufs ou rénovation pour pièces sèches et humides, locaux tertiaires ou résidentiels (hôpitaux, résidences, locaux commerciaux, etc ...). Pour travaux de finition A (travaux soignés).

PROPRIETES

Très grande résistance au lustrage et à la rayure
Excellent tendu
Très grande facilité d'application
Résistance à l'abrasion humide classe 1 norme NF EN 13300 de février 2002
Très bon pouvoir
Séchage rapide

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 6a/7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: mat tendu
Masse volumique*	: 1.34+/- 0,05 Kg/l
Extrait sec**	: en poids: 55+/- 2% en volume: 38 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2007),. (cat. A/i): 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 45 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 85°	: 4 +/- 2%
Rendement	: 10 à 12 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 1 à 2 h Sec : 8 Recouvrable : 12 h Selon condition atmosphérique
Teintes	: Blanc et teintes du nuancier MAESTRIA
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

* (Sur le blanc) ** (Sur le blanc)

EXCELIOR MAT

Peinture laque de décoration mate à base de dispersion acrylique-uréthane en phase aqueuse

INTÉRIEUR

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	:	DTU 59.1
Matériel d'application	:	Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Rouleau laqueur.Airless.
Nettoyage du matériel	:	Eau
Diluant	:	Eau
Dilution	:	Brosse (0 à 3 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 3 %), Rouleau laqueur (0 à 3 %).Airless (0 à 10 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
Intérieur : enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes après préparations, Bois	AQUASOFT PRIMAIRE IKARPRIM	2 couches d'EXCELIOR MAT
Intérieur : bois et dérivés	Excelior mat dilué à 3%	
Intérieur : métaux ferreux	Zincolac O IKARLAK BF	
Intérieur : métaux non ferreux	NORWAY	

CONDITIONNEMENT

1L - 2.5L - 10L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité

Maestria PEINTURES & SYSTÈMES
Laboratoire Recherche & Développement - Usine - Administration
Z.I. -1, rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Tél. 05 61 67 97 40 - Fax : 05 61 67 05 47
Contact : accueil@maestria.fr - Site internet : www.maestria.fr

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.