# EXCELIOR SATIN

Peinture laque de décoration satinée à base de dispersion alkyde polyuréthane en phase aqueuse

INTÉRIEUR

EAU EXT INT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## DESTINATION

Extérieur :
Protection des menuiseries bois en travaux neufs et de rénovation. A la fois primaire et finition.

Intérieur :
Décoration des murs et menuiseries pour travaux neufs et de rénovation des pièces sèches et humides.
Idéal pour locaux tertiaires ou résidentiels (hôpitaux, résidences pour personnes âgées, locaux commerciaux, etc ...).

## PROPRIETES

Excellent tendu
Très grande facilité d'application
Résistance à l'abrasion humide classe 1 selon NF EN 13300
Résistance au lustrage
Très bon pouvoir couvrant
Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
Faible odeur
Séchage rapide

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I - Classe 4a/6a -7b2

## CARACTERISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Aspect en pot** | : liquide onctueux |
| **Aspect du film** | : satin tendu |
| **Masse volumique*** | : 1.30 +/- 0,05 Kg/l |
| **Extrait sec**** | : en poids: 54 +/- 2% en volume: 40 +/- 2% |
| **COV (directive 2004/42/CE)** | : Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010).<br>Ce produit contient au maximum 30 g/lde COV |
| **Point éclair** | : Non concerné |
| **Brillant Spéculaire à 60°** | : 20 +/- 5 % |
| **Rendement** | : 10 à 14 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application. |
| **Séchage (20°C - 65%HR)** | : HP : 1 à 2 h<br>Recouvrable : 24 h |
| **Teintes** | : blanc et teintes du nuancier Maestria |
| **Stockage** | : 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs |

* (Sur le blanc) ** (Sur le blanc)

# EXCELIOR SATIN

Peinture laque de décoration satinée à base de dispersion alkyde polyuréthane en phase aqueuse

INTÉRIEUR

## PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Les bois seront préalablement traités contre les développements cryptogamiques et les attaques d'insectes xylophages.
Les anciennes peintures non adhérentes seront éliminées.
Les peintures adhérentes brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.
Ne pas appliquer en cas d'exsudation de résine, de sève ni en présence de bois humides.
Sur les bois présentant des risques de remontées de tanin (chêne, châtaignier, etc..) appliquer préalablement une couche de NORWAY.
Les parties métalliques recevront préalablement un primaire adapté.
Les supports intérieurs seront si nécessaire préalablement traités avec IKAR AM suivant sa fiche technique.
Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ...) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche en blanc ou gris moyen en fonction de la teinte désirée.
Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

## APPLICATION

| | | |
|---|---|---|
| **Conditions d'application** | : | DTU 59.1 |
| **Matériel d'application** | : | Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Rouleau laqueur.Airless. |
| **Nettoyage du matériel** | : | Eau |
| **Diluant** | : | Eau |
| **Dilution** | : | Brosse (0 à 3 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 3 %), Rouleau laqueur (0 à 3 %).Airless (0 à 10 %). |

## PROCESSUS D'APPLICATION

| Support | Impression | Finition |
|---|---|---|
| Intérieur :<br>enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre à épiderme cartonné | AQUASOFT PRIMAIRE ou IKARPRIM | 2 couches d'EXCELIOR SATIN |
| Intérieur<br>bois et dérivés<br>anciennes peintures adhérentes et compatibles | EXCELIOR SATIN diluée à 10 %<br>NORWAY (Si risque de remontée de tanin) | |
| Extérieur<br>bois et dérivés<br>anciennes peintures adhérentes et compatibles | EXCELIOR SATIN diluée à 10 %<br>IKARPRIM (Si risque de remontée de tanin) | |
| Intérieur :<br>métaux ferreux ou métaux non ferreux | ZINCOLAC O(métaux ferreux)<br>NORWAY (métaux non ferreux) | |

## CONDITIONNEMENT

0.5L - 2.5L - 10L

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité



Maestria PEINTURES & SYSTÈMES
Laboratoire Recherche & Développement - Usine - Administration
Z.I. -1, rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Tél. 05 61 67 97 40 - Fax : 05 61 67 05 47
Contact : accueil@maestria.fr - Site internet : www.maestria.fr

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.