



HUILE FLAMANDE

Huile nourrissante à base d'huile naturelle siccative et de résine glycérophthalique



DESTINATION

Huile haute résistance pour boiseries en extérieur ou intérieur.

PROPRIETES

Nourrit et protège les bois exposés aux intempéries.
Présente une excellente tenue à l'extérieur.
Forme un film microporeux souple et résistant.
Permet d'optimiser la résistance extérieure des lasures en phase solvant (20% d'Huile Flamande dans Ikarbois Satin Thixo)

En extérieur : recommandée pour la protection des bois très exposés (chalets de montagne, volets, menuiseries en bord de mer, etc.).

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	brillant
MASSE VOLUMIQUE	0.90 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 74 +/- 2% en volume : 70 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/f): 700 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 300 g/1 de COV
POINT ÉCLAIR	Compris entre 23°C et 55°C
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 2a
COMMENTAIRE	Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité
TEINTES	Incolore
CONDITIONNEMENT	1L - 5L

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Ne doit cependant pas être utilisé : sur les sols ou toutes surfaces supportant un trafic piétonnier telles que les marches d'escaliers, les rampes d'accès, etc..., et sur les bois antissiccatis type iroko etc..., sans impression isolante préalable (cf DTU 59-1).

Remarques :

- Ne pas appliquer sur les bois en contact avec des denrées alimentaires ou des plantes.
- Ne pas traiter les ruches.
- L'usure étant plus sensible sur les jets d'eau, nous vous conseillons d'appliquer une couche supplémentaire sur ces surfaces.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution 5 à 10 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 5 à 10 %.
Rendement	6 à 8 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	White spirit
Séchage (20°C - 65%RH)	HP : 6 à 8 h Sec : 48 h Recouvrable : 48 à 72 h - Dur : 1 à 2 semaines

HUILE FLAMANDE

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	En extérieur : - sur bois neufs, anciens, nus, traités ou lasurés. - En coupage à 20 % dans Ikarbois satin thixo pour les surfaces accessibles	En intérieur : - tel que dans les endroits non accessibles - en coupage à 20% dans Ikarbois satin thixo sur toutes les surfaces accessibles
Impression	-	-
Finition	2 couches d'HUILE FLAMANDE jusqu'à saturation du support.	

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré
Précaution d'emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route.
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.