





IKARPRIM

Impression glycérophtalique en phase solvant











DESTINATION

Impression universelle.

En intérieur : sur bois et dérivés, enduits de peintures, plâtres et dérivés, anciennes

peintures compatibles et adhérentes.

En extérieur : Sur bois de menuiseries non-peints avec risque de remontée de

tanin, anciennes peintures de menuiseries compatibles et adhérentes

PROPRIETES

Impression universelle durcissante et pénétrante.

Hydrofuge isolante. Régulatrice d'humidité.

Bon tendu.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : liquide onctueux
Aspect du film : mat satiné lisse

Masse volumique : 1.49 +/- 0,05 Kg/l

Extrait sec : en poids: 79 +/- 2%

Extrait sec : en poids: 79 +/- 2% en volume: 60 +/- 2% COV (directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/g): 350 g/l

(2010).

Ce produit contient au maximum 350 g/lde COV

Point éclair : Compris entre 23°C et 55°C

Rendement : 10 à 13 m²/l selon la nature des fonds et le mode

d'application.

Séchage (20°C - 65%HR) : HP : 1 h

Sec : 4 h Recouvrable : 24 h

Les temps de séchage peuvent augmenter à basses

températures ou fort taux d'humidité

Teintes : BLANC

Stockage : 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais

et aéré







IKARPRIM

Impression glycérophtalique en phase solvant



PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application : DTU 59.1

Matériel d'application : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm.

Nettoyage du matériel : White spirit
Diluant : White spirit

Dilution : Brosse (0 à 5 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 5 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
En intérieur : bois et dérivés, enduits	1 couche d'IKARPRIM	recouvrir d'une finition MAESTRIA
de dégrossissage ou de lissage,		
plâtre et dérivés, anciennes peintures		
adhérentes et compatibles,		
béton,		
enduit au mortier de liant hydraulique		
En extérieur :	1 couche d'IKARPRIM	
bois et dérivés,		
anciennes peintures adhérentes et		
compatibles		

CONDITIONNEMENT

0.5L - 2.5L - 10L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité



