



# IKARSOIE

Laque satinée alkyde uréthane en phase solvant



## DESTINATION

Sur bois et métaux recouverts d'un primaire adapté.

## CARACTERISTIQUES

## PROPRIETES

Bonne opacité et excellent garnissant.  
Grande facilité d'application.  
Rapidité de séchage.  
Bon arrondi.  
Grande résistance à l'entretien.  
Ne coule pas.

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	satin
MASSE VOLUMIQUE*	1.30 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC**	en poids : 70 +/- 2% en volume : 52 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/d): 300 g/l (2010). <b>Ce produit contient au maximum 300 g/1de COV</b>
POINT ÉCLAIR	Compris entre 23°C et 55°C
BRILLANT SPÉCULAIRE	20 ± 5% 60°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 4a
COMMENTAIRE	Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures et/ou fort taux d'humidité
TEINTES	blanc et bases pour machine à teinter
CONDITIONNEMENT	1L - 2.5L - 10L

\* (Sur le blanc)    \*\* (Sur le blanc)

## PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les supports seront sains, propres et secs.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.  
Les supports neufs seront préalablement imprimés avec un primaire adapté.

Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ..) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche en blanc ou gris moyen en fonction de la teinte désirée.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution 0 à 3 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 3 % Rouleau laqueur : Dilution 0 à 3 %.Airless : Dilution 0 à 10 %.
Rendement	10 à 12 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	White spirit
Séchage (20°C - 65%HR)	HP : 3 h Sec : 8 à 10 h Recouvrable : 24 h

## IKARSOIE

### PROCESSUS D'APPLICATION

<b>Support</b>	métaux non ferreux	métaux ferreux	bois neufs, anciennes peintures adhérentes et compatibles
<b>Impression</b>	GALVALUFER PRIMER	MONOPRIMER 58-86	IKARPRIM IKARSOIE dilué à 10%
<b>Finition</b>	1 à 2 couches d'IKARSOIE		

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

<b>Stockage</b>	1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré
<b>Précaution d emploi</b>	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
<b>Transport</b>	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route).
<b>Gestion des déchets</b>	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.