IKARSUN

Peinture mate à base de hauts polymères acryliques en phase aqueuse

EXTÉRIEUR



DESTINATION

Extérieur :

Peinture de décoration pour façades neuves ou en rénovation.

PROPRIETES

Excellente tenue aux U.V.même en teinte soutenue.
Pigments spéciaux pour éviter la montée en température des supports.
Excellente perméabilité à la vapeur d'eau.
Excellente résistance à la saponification.
Résistance au développement d'algues et de fonges améliorée par un biocide.
Contient un promoteur d'adhérence pour les supports difficiles.
Grande facilité d'application.
Bon pouvoir couvrant.
Très faible taux de COV.

Classifications AFNOR :
NF EN 1062-1 : G3,E3,S1,V2,W3,A0,C0
NF T 34-722 : D2
NFT 36005 Famille I classe 7b2

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: peinture onctueuse
Aspect du film	: mat
Masse volumique*	: 1.53 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec**	: en poids: 67 +/- 2% en volume: 50 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): 75 g/l (2007),. (cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 5 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 85°	: inférieur à 5 %
Rendement	: 6 à 9 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 20 mn Sec : 1 h Recouvrable : 4 h
Teintes	: Extérieur : nuancier façade Maestria ou sur demande
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

* (Sur le blanc) ** (Sur le blanc)

IKARSUN

Peinture mate à base de hauts polymères acryliques en phase aqueuse

EXTÉRIEUR

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

En extérieur : Effectuer un lavage H.P. eau froide et en présence de développement cryptogamique traiter les fonds avec IKAR AM suivant sa fiche technique. Laisser agir 48 h minimum.

Appliquer une première couche en blanc avant les teintes soutenues du nuancier PHENIX COLOR SYSTEM (indiquées par un soleil) pour obtenir un coefficient d'absorption < 0.7 et être ainsi conforme au NF DTU 59.1.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	:	DTU 59.1
Matériel d'application	:	Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Rouleau façade poil 18/20 mm, Airless.
Nettoyage du matériel	:	Eau
Diluant	:	Eau
Dilution	:	Brosse (0 à 3 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 3 %), Rouleau façade poil 18/20 mm (0 à 3 %), Airless (3 à 5 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
Extérieur supports non peints : béton, enduit au mortier de liant hydraulique	1 couche d'Ikarfix S ou Ikarfix O ou d'Ikarfix IP	2 couches d'IKARSUN
Extérieur supports recouverts d'un ancien revêtement type D2 ou D3 lisse adhérent	1 couche d'Ikarfix IP ou 1 ère couche d'IKARSUN diluée à 10 % d'eau	
Finitions en teintes du nuancier PHENIX COLOR SYSTEM (teintes soutenues avec soleil)	1 ere couche d'IKARSUN blanche diluée à 10 % d'eau	

CONDITIONNEMENT

5 L - 15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité

Maestria PEINTURES & SYSTÈMES
Laboratoire Recherche & Développement - Usine - Administration
Z.I. -1, rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Tél. 05 61 67 97 40 - Fax : 05 61 67 05 47
Contact : accueil@maestria.fr - Site internet : www.maestria.fr

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.