



KATEX

Peinture mate veloutée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse



DESTINATION

Peinture pour le ravalement de façade ou la décoration intérieure de pièces sèches. Teintes pastel uniquement. Peinture idéale pour l'application sur de grandes surfaces. Aspect lisse à l'Airless. Aspect semi-poché au rouleau.

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	mat velouté
MASSE VOLUMIQUE	1.67 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 67 +/- 2% en volume : 45 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	inférieur à 10 % 85°
TEINTES	blanc et teintes pastel du nuancier Peintures Maestria
CONDITIONNEMENT	2.5L - 15L

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

En extérieur : Effectuer un lavage HP eau froide et une décontamination des fonds avec IKAR AM si nécessaire.

En intérieur : Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution 0 à 5 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 5 % Rouleau façade poil 18/20 mm : Dilution 0 à 5 % Airless : Dilution 0 à 5 %.
Rendement	5 à 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20°C - 65%HR)	HP : 20 mn Sec : 1 h Recouvrable : 2 h

KATEX

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	En extérieur (sur supports non peints) : béton, enduit au mortier de liant hydraulique	En intérieur : béton, enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes compatibles	En intérieur : bardages prélaqués, bardages galvanisés anciens
Impression	Ikarfix S ou O ou IP	Impression placo ou Aquastria primer ou Katex dilué à 5%	Après pré-couche de primaire adapté aux fixations
Finition	2 couches de KATEX		

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d'emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route).
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.