NORWAY

Primaire isolant à base de résine époxy en dispersion aqueuse

EAU

INT

INTÉRIEUR

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DESTINATION

Primaire isolant applicable sur de nombreux supports (plaques de plâtre cartonnées, béton, cuivre...) et blocage de nombreuses taches.

PROPRIETES

Excellente adhérence sur de nombreux supports
Excellent tendu
Bloque les taches du type nicotine, suie, humidité, tanin.
Ne pas appliquer sur badigeon, PVC ou matières plastiques.
Ne pas recouvrir de toile de verre à peindre.
Sur carreaux de plâtre utiliser Ikarprim.

ATTENTION : PEINTURE FORTEMENT INCOMPATIBLE, NE PAS MÉLANGER AVEC D?AUTRES PEINTURES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 10g

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: velouté
Masse volumique	: 1.46 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 58 +/- 2% en volume: 39 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/g): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 85°	: 15 ± 5 %
Rendement	: 10 à 15 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 30 mn Sec : 2 h Recouvrable : 4 h - 24 h si blocage taches
Teintes	: BLANC uniquement. Ne peut pas se teinter en machine à teinter
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

NORWAY

Primaire isolant à base de résine époxy en dispersion aqueuse

INTÉRIEUR

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Sur les taches difficiles à masquer, effectuer une pré-touche en débordant de 10 cm.

Laisser sécher 24 heures et appliquer une couche générale.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	:	DTU 59.1
Matériel d'application	:	Brosse, Rouleau poil 10/12 mm.
Nettoyage du matériel	:	Eau
Diluant	:	Eau
Dilution	:	Brosse (0 à 5 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 5 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
béton, enduit minéral, plaques de plâtre cartonnées, métaux non ferreux dérochés, Anciennes peintures compatibles, carrelage, bois, verre	NORWAY	Finitions décoratives PEINTURES MAESTRIA en mono-composant phase aqueuse

CONDITIONNEMENT

1L - 2.5L - 10L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité

Maestria PEINTURES & SYSTÈMES
Laboratoire Recherche & Développement - Usine - Administration
Z.I. -1, rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Tél. 05 61 67 97 40 - Fax : 05 61 67 05 47
Contact : accueil@maestria.fr - Site internet : www.maestria.fr

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.