



PRIMALL

PRIMAIRE MASQUANT

FONDS DIFFICILES



DESCRIPTION

- Empêche la migration des taches au travers du film de la finition.
- Couvre et opacifie les fonds salis à rénover.
- Uniformise et régularise les fonds neufs absorbants, poreux pour éviter les phénomènes d'embus et de nuancage.
- Spécial fonds très difficiles et incertains.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- S'applique sur bois, ciment, alu, galva...hors façades, parpaings, crépis.

PROPRIÉTÉS

- Masque, bloque et isole les taches de gras, d'eau, de nicotine, d'encre / crayon / feutre, de rouille, de noir de fumée, ménagères (sauce tomate, ketchup, moutarde, mayonnaise...). Peut servir de finition temporaire si appliqué en plusieurs couches.
- Application aisée. Adhère sans dépolissage ni ponçage sur de nombreux supports lisses ou poreux.
- Fixe les fonds légèrement farinant.
- Peut s'utiliser comme primaire anticorrosion sur une rouille de surface légère.
- PRIMALL est recouvrable par tout type de finition exceptées bicomposantes.
- Peut également servir de finition lorsqu'il est appliqué en 2 couches.

FINITION

Mat

FORMAT

300ML - 1L - 2,5L - 10L

USAGE

Intérieur/Extérieur

MATÉRIEL

Brosse - Rouleau - Pistolet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille 1 classe 7b1 selon norme NFT36005
Liant	Résines acrylique
Solvant type	Naphta
Odeur	Solvant
Monocomposant/bicomposant	Monocomposant
Densité	1.22 +/- 0.05
Viscosité	15-20 cP
Extrait sec	62% ± 3% selon les teintes
Brillance 60°	<5
Aspect	Mat
Point d'éclair	<60°C
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 750g/l (2010). Ce produit contient max. 400g/l
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet (adapter le matériel à la viscosité, faire un essai au préalable).
Dilution	Prêt à l'emploi.
Rendement	8 à 10 m ² par litre et par couche
Séchage & recouvrabilité	Sec au toucher : 6 heures Recouvrable : 1 à 4 heures selon le support, la température et l'hygrométrie
Nettoyage du matériel	Immédiatement après l'application avec du White-spirit.
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre doivent être réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU59.1.
- Le support doit être impérativement sain, propre, dégraissé (lessivé avec notre nettoyant de surface SURCLEAN* ou notre nettoyant dégraisseur ELIXCLEAN* selon l'intensité des salissures), sec et dépolvé.
- Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage.
- En cas de rouille prononcée. Traiter la rouille au RUSTOL-OWATROL®*.
- Sur ancienne peinture, dépolir la surface avec un papier de verre grain fin et dépolvé.

CONSEIL DE PRO

- Lors d'une application au rouleau, sur une surface plane on utilisera un rouleau laqueur alors que sur un fond irrégulier on privilégiera un rouleau polyamide texturé 12 mm.
- Si l'origine des taches est récurrente, il est préférable de solutionner la cause avant la remise en peinture.

APPLICATION

- Peinture prête à l'emploi. En cas de dilution pour une application airless, utiliser le minimum de diluant nécessaire (3% max) toute dilution entraîne une baisse significative des propriétés de la peinture, bien mélanger avant l'application.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité. L'humidité ambiante excessive ralentira le séchage de la peinture. Veiller à ce que la zone d'application soit bien ventilée pour un séchage optimal.
- Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées, en plein soleil ou en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne.
- Sur un support convenablement préparé, appliquer PRIMALL en une couche au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Effectuer l'application en passe croisée. Veiller à bien recouvrir l'ensemble de la zone à traiter.
- Avant recouvrement, assurer vous de l'homogénéité de l'application. Des écarts de brillances peuvent être symptomatiques d'un manque local de produit. Effectuer une révision avant de procéder à la finition.
- Selon l'état du support et l'intensité des taches à couvrir, une seconde couche peut être nécessaire.
- Laisser sécher parfaitement avant d'appliquer la finition de votre choix.
- Utilisé comme finition, Appliquer au minimum 2 couches.
- Un léger ponçage entre les couches permet d'optimiser les performances et les qualités esthétiques du produit.
- Temps avant recouvrement 1 à 4h.
- Temps avant obtention des propriétés maximales 72h.

* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 10/2024.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chauvin-Gistoux - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70