QUARTZ 57

Charge de saupoudrage et de masse

DEFINITION

Le QUARTZ 57 est une charge naturelle constituée de dioxyde de silicium.

DESTINATION

A utiliser comme matière :

- de charge en coupage avec de la RESINE MULTICOUCHE v01, de la RESINE MULTICOUCHE SR pour la réalisation de tirés-à-zéro, couches de masse, enduits, mortiers, plinthes à gorges ;

- de saupoudrage sur les films frais de peinture de la gamme STRIASOL tels que les STRIASOL PU, STRIASOL 250 SP ou STRIASOL 310 afin d'obtenir un aspect antidérapant.

PROPRIÉTÉS

Le QUARTZ 57, de par sa nature, est chimiquement stable, dur (dureté MOHS de 7), translucide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teinte(s)	:	incolore
Nombre de composants	:	1
Masse volumique	:	2,65 +/- 0,10 g/cm³
Température du produit à l'application	:	Comprise entre 10 et 30 °C
Consommation théorique	:	Variable selon utilisation

QUARTZ 57

Charge de saupoudrage et de masse

APPLICATION

Fonction/Aspect	Produit	Préparation mélange	Consommation	Matériel d'application
Couche de masse	RESINE MULTICOUCHE v01/ QUARTZ 57	Ratio en poids : 1 de mélange (Base + Durcisseur) pour 1 de QUARTZ 57	1,6 à 2,0 kg/mm/m²	Spatule dentelée Rouleau débulleur Chaussures à clous
Mortier de rebouchage	RESINE MULTICOUCHE v01/ QUARTZ 57	Ratio en poids : 1 de mélange (Base + Durcisseur) pour 6 à 8 de QUARTZ 57	2,25 kg/mm/m²	Platoir
Plinthes à gorges	RESINE MULTICOUCHE v01/ QUARTZ 57	Ratio en poids : 1 de mélange (Base + Durcisseur) pour 5 de QUARTZ 57	1 kg/ml pour plinthes de 5 cm de haut sur 3 cm de profondeur	Fer à gorges Brosse
Finition antidérapante	STRIASOL HD 59 NF STRIASOL 310 STRIASOL PU	(Base et durcisseur) Saupoudrage QUARTZ 57	Selon produit 1,0 à 2,0 kg/m² de quartz	Rouleau 10-12 mm Chaussures à clous

Saupoudrer le quartz en pluie fine de sorte à éviter tout amas.

CONDITIONS D'APPLICATION

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

HYGIENE ET SECURITE

Point d'éclair : Non concerné
Précautions d'utilisation, étiquetage, transport : Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur.
Conservation : Sans limitation en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un endroit frais, aéré et à l'abri des intempéries.

CONDITIONNEMENT

EMBALLAGE
25 kg

Maestria PEINTURES & SYSTÈMES
Laboratoire Recherche & Développement - Usine - Administration
Z.I. -1, rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Tél. 05 61 67 97 40 - Fax : 05 61 67 05 47
Contact : accueil@maestria.fr - Site internet : www.maestria.fr

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.