



# STAN PROTECT

## PRIMAIRE INCOLORE TOUS BOIS



### DESCRIPTION

- Triple action :
  1. Freine et limite :
    - Les remontées colorées et disgracieuses du tanin sur les bois feuillus (Chêne, Châtaigner) et sur le Red Cedar.
    - Le jaunissement sur les résineux (pin, sapin...)
  2. Améliore fortement l'adhérence des finitions filmogènes.
  3. Renforce la protection contre la dégradation esthétique et physique prématurée des bois.

### PROPRIÉTÉS

- Prolonge la beauté et la durée de vie des finitions.
- S'applique avant protections filmogènes : lasures, peintures, glacis, vernis...
- Formulé sans aucune action fongicide.
- Recouvrable par toutes nos finitions filmogènes (OWATROL PRO et LINITOP\*) aqueuses ou solvantées.

### SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Bois : tous bois, idéal sur bois tanniques feuillus et résineux.
- Vertical.

**FORMAT**  
1L - 5L

**USAGE**  
Extérieur

**MATÉRIEL**  
Pinceau - Rouleau - Pistolet

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille 1 classe 4a/7b2 selon norme NFT36005
<b>Liant</b>	Acrylique
<b>Solvant type</b>	Eau
<b>Monocomposant/bicomposant</b>	Monocomposant
<b>Densité</b>	1.03
<b>Viscosité</b>	Fluide
<b>Extrait sec</b>	20.5
<b>Point d'éclair</b>	Non classé inflammable
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) : 130 g/l (2010). Ce produit contient max. 40 g/l.
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau - Rouleau - Pistole
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
<b>Rendement</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> par litre et par couche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application
<b>Séchage &amp; recouvrabilité</b>	Hors poussière : 45 minutes. Sec au toucher : 2 heures. Recouvrable : 4 à 6 heures. La température et l'hygrométrie peuvent faire varier le temps de séchage.
<b>Nettoyage du matériel</b>	SURCLEAN* dilué ou eau
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger tout ce qui ne sera pas traité.
- Eliminer au préalable :
  - Tout gris de surface avec le NET-TROL® 200\*.
  - Tout gris incrusté (ancienne huile noircie) avec NET-TROL® 400\* + NET-TROL® 200\*.
  - Toutes anciennes finitions (peintures, lasures, vernis...) avec le DSP 800\* sur les bois tanniques ou PREPDECK®\* voire DILUNETT® PRO\* sur les bois non tanniques.
  - Sur les taches intrinsèques du bois, utiliser le RENOCLEAR\*.

## RECOMMANDATIONS

- Températures d'application : entre +10°C et +30°C.
- Bien mélanger avant utilisation.
- STAN PROTECT s'applique sur un bois brut, propre, non gras (nettoyé et dégraissé avec le SURCLEAN\*).

## APPLICATION

- Sur bois neufs, s'assurer que le bois soit ouvert/déglaçé à l'aide du test de la goutte d'eau. Si une goutte d'eau ne pénètre pas laisser le bois quelques mois aux intempéries ou procéder à un déglacage chimique
- (NET-TROL® 400\* + NET-TROL® 200\* OU PREPDECK® \* dilué + NET-TROL 200® \*).
- Attention un déglacage chimique ne peut en aucun cas être réalisé sur des bois tanniques.
- Travailler sur bois bien sec.
- Appliquer une couche de STAN PROTECT.
- Laisser sécher et attendre 4 à 6 heures avant d'appliquer une finition.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

\*Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 05/09/2024.**

---

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS SA  
Chaussée de Huy, 368  
1325 Chaumont-Gistoux - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**