STRIASOL TENNIS

Peinture acrylique en phase aqueuse



DEFINITION

Peinture acrylique, en phase aqueuse monocomposant, sans odeur d'aspect mat, se décline en Vert, Blanc, Rouge Brun et Gris Pierre.

DESTINATION

Spécialement conçue pour les courts de tennis en béton ou en enrobé.

PROPRIÉTÉS

Non glissant.
Séchage rapide.
Facile d'application.
Intérieur,extérieur.
Très bonne résistance aux intempéries.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect du film sec	:	Mat
Teinte(s)	:	Rouge-brun, Vert Tennis, Gris Pierre, Blanc
Nombre de composants	:	1
Masse volumique	:	1,58 +/- 0,05 g/cm³
Extrait sec en poids	:	72 +/- 2%
Extrait sec en volume	:	55 +/- 3%
Temps de murissement à 20°C	:	Néant
Température du produit à l'application	:	Comprise entre 15 et 30 °C
Consommation théorique	:	3 m²/kg pour 110 µm secs
Consommation pratique	:	Fonction du support, de la surface du court de tennis, des conditions et du matériel d'application, etc...
Rendement théorique	:	5 m²/l pour 110 µm secs
Dilution	:	Eau (2 à 10%)
Nettoyage du matériel	:	Eau

STRIASOL TENNIS

Peinture acrylique en phase aqueuse

MISE EN OEUVRE

Préparation des surfaces

Enrobé : Le support devra être propre, sec, cohésif, exempt de toute trace de pollution et présenter une profondeur au sable maximum HSv = 1,50 mm (selon Norme NFP 98-216-1). Les supports neufs doivent être âgés d'au moins un mois.

Béton : Conforme aux recommandations du DTU 59-3 concernant la préparation et la qualité des sols avant mise en peinture : support sec, propre, exempt de toute trace de pollution, n'étant pas siège de remontées d'humidité par capillarité et présentant une rugosité suffisante pour l'accrochage du revêtement.

Préparation du produit

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.
STRIASOL TENNIS est livré en un composant à bien homogénéiser avant emploi à l'aide d'un agitateur mécanique à vitesse lente.

Nombre de couche(s) : 2 à 3

DONNÉES TECHNIQUES

Applicable sur	béton ✓	Enrobé percolé	acier	enrobé ✓	bois	carrelage
Couches précédentes	STRIASOL TENNIS					
Couches suivantes	STRIASOL TENNIS					

APPLICATION

Fonction/Aspect	Produit	Consommation	Matériel d'application
FINITION	STRIASOL TENNIS	0,35 à 0,45 kg/m²	Airless ou Rouleau

CONDITIONS D'APPLICATION

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

Température ambiante	: Minimum : 10°C / Maximum : 30°C
Humidité ambiante	: 85% maximum
Humidité du support	: 4.0% maximum
Température du support	: Elle devra être au moins de 10°C et supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation

SECHAGE / RECOUVREMENT

Séchage et hygrométrie < 80%		10°C	20°C	30°C
Trafic léger		48 heures	24 heures	12 heures
Trafic normal		4 jours	2 jours	1 jour
Sec		4 heures	2 heures	1 heure
Dur		48 heures	24 heures	12 heures
Délai de recouvrement	Minimum : Maximum :	6 heures Non critique	3 heures Non critique	2 heures Non critique

PROCÉS VERBAUX

Résistance à l'abrasion : CERIPEC

STRIASOL TENNIS

Peinture acrylique en phase aqueuse

SPÉCIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

Classement AFNOR	: Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 20 g/l de COV

HYGIENE ET SECURITE

Point d'éclair	: Non concerné
Précautions d'utilisation, étiquetage, transport	: Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur.
Conservation	: 2 ans en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un endroit tempéré à l'abri du gel et des intempéries.

CONDITIONNEMENT

EMBALLAGE
5 l
20 kg

Maestria PEINTURES & SYSTÈMES
Laboratoire Recherche & Développement - Usine - Administration
Z.I. -1, rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Tél. 05 61 67 97 40 - Fax : 05 61 67 05 47
Contact : accueil@maestria.fr - Site internet : www.maestria.fr

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.