


VERNIKAR

Protections transparentes et décoratives



DESTINATION

Protections transparentes et décoratives du bois

En intérieur : VERNIKAR MAT

En extérieur/intérieur : VERNIKAR SATIN, BRILLANT, MARIN

PROPRIETES

VERNIKAR MAT, SATIN, BRILLANT :

- Vernis base alkyde-uréthane.
- Bon séchage et excellent rendu.

VERNIKAR MARIN :

- Vernis très brillant pour bateau, type hollandais.
- Excellente résistance en atmosphère marine et embruns.

Nos vernis sont livrés prêts à l'emploi pour application à la brosse.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide
Aspect du film	: tendu
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/e): 400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV
Point éclair	: Compris entre 23°C et 55°C
Rendement	: 10 à 15 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: Sec : 4 à 5 h Recouvrable : 24 h entre couche Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures et/ou fort taux d'humidité
Teintes	: Incolore
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré

VERNIKAR

Protections transparentes et décoratives



PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	: DTU 59.1
Matériel d'application	: Brosse.
Nettoyage du matériel	: White spirit
Diluant	: White spirit
Dilution	: Brosse (Prêt à l'emploi).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
bois		1ère couche de VERNIKAR diluée avec 5 % de White Spirit, 2ème et 3ème couche non diluée

CONDITIONNEMENT

1L - 5L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité